

## الوصف :

دهان مائي نهائي شفاف عالي اللمعة يعتمد في تصنيعه على مستحضرات من مستحلب الأكريليك مصمم ليعطي السطح المظهر الشفاف اللامع

## الإستخدام:

يستخدم كطبقة نهائية شفافة عندما يتطلب حماية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية والإسمنتية والجبسية وسطوح الطوب الفخاري المدهونة بدهانات تايم المتوافقة معها.

## الخصائص:

- يعطي السطح المظهر الشفاف اللامع.
- قوة ومتانة عالية.
- مقاومة جيدة للظروف الجوية المختلفة
- مرونة عالية.
- مقاومة جيدة للماء.
- قابل للغسيل بالماء والمنظفات المعتدلة.

## الخصائص الفيزيائية:

- المظهر شفاف لامع.
- قياس اللمعة أكثر من ٧0 عند زاوية ٦٠ ، ASTM D523
- الثقل النوعي ١,٠٠ ، ASTM D1475
- اللزوجة ٦0 وحدة كريس ، ASTM D562
- الحجم الصلب ٤٤ ٪ ، ASTM D2697
- سماكة الطبقة الجافة ٤٠ مايكرون لكل طبقة.
- معدل الانتشار النظري \* ١١م<sup>2</sup>/لتر
- استقرار التجمد اجتياز ٣ دورات ، ASTM D2243
- استقرار التخزين اجتياز ٤٩ يوم عند درجة حرارة 0°م ، ASTM D1849
- الاختبارات:
- مقاومة الماء: اجتياز ٧ أيام ، ASTM D1308
- مقاومة القلويات اجتياز ٧ أيام (محلول بتركيز ١٪) ، ASTM D1308
- مقاومة الأملاح اجتياز ٧ أيام (محلول بتركيز ١,0٪) ، ASTM D3359
- اختبار الالتصاقية اجتياز ، ASTM D522
- المرونة اجتياز قطر ٣ مم

## أدوات التطبيق:

- الرش اللاهوائي: فتحة الفوهة : (٠,٠١٧-٠,٠٢١) بوصة .
- الضغط عند الفوهة : ١0 ميغا باسكال ( ٢١٠٠ psi).
- زاوية الرش : ٦٠°-٤٠°
- الرش الهوائي: حجم الفوهة : ( ١,0 – ١,٨ ) مم.
- الرول: الرول الناعم (النوع الموصى به: ديكور ناردين ٨٠٠٩ - كود: ١٠٩٣) .
- الفرشاة: النوع المناسب .

## المخفف المقترح:

الماء العذب

## نسبة التخفيف:

- جاهز للاستخدام عند استخدام مسدس الرش اللاهوائي في التطبيق.
- (٣-٧)٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش الهوائي في التطبيق.
- جاهز للاستخدام عند استخدام الرول والفرشاة.
- وتعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام.

## نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف تماما
- طلاء طبقة من الرش أو طبقة من أي نوع من أنواع الدهانات المائية.
- طلاء طبقتين من "تايم كلير جلوس املشن"

## زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي ساعة.
- الجفاف الصلب ٤ ساعات.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين ( الحد الأدنى ) ٨ ساعات.
- الجفاف التام ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م

## التعبئة:

- جالون ٣,٦٥ لتر.
- برميل ١٨ لتر

## التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 24 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية

## إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
  - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
  - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الأسطوانية
  - يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة