

الوصف :

دهان ديكوري، عالي الجودة، نصف لامع ذو شكل متميز، بطيء الجفاف، يعتمد في تصنيعه على مستحضرات من الراتنجات المعدلة.

الإستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية في المنازل والفنادق وصالات الأفراح.

الخصائص:

- يعطي تصاميم ديكورية متميزة على الجدران.
- زمن جفاف كاف لتنفيذ التصميم المطلوب.
- قوة التصاق ممتازة ومتانة عالية.
- مدى واسع من الألوان

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر نصف لامع .
- اللون حسب كتالوج ألوان دهانات الجزيرة.
- الثقل النوعي ٠,٩ ASTM D1475
- اللزوجة ٨٤ وحدة كريس ASTM D562
- الحجم الصلب ٣٠ % ASTM D2697
- سماكة الطبقة الجافة سماكة الطبقة تختلف بحسب طريقة التطبيق.
- معدل الانتشار النظري يعتمد على شكل التطبيق الديكوري المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح
- نقطة الوميض ٣٩°م
- معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر
- (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها)

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا
- وخاليا من الثقوب والحفر والتواءات وأي مناطق هشة.
- يجب أن يكون السطح صلبا
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مائنة مناسبة مثل "تايم ألتميت" أو "تايم كراك فيلر" أو "تايم ايبوكسي كراك فيلر" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)
- إرشادات التطبيق:
- 1. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪ والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- 2. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- 3. يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- 4. يمكن إضافة كمية كافية من مخفف "الجزيرة ثينر ٥٠٤" للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- 5. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاما
- 6. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- 7. ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق:

- الفرشاة: النوع الجيد المناسب
- الرول: الرول الصوفي الناعم
- أي أداة أخرى تحقق تنفيذ نموذج الديكور المطلوب

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "تايم سيلرين
- طلاء طبقتين من المعجون "تايم بوتني" .
- طلاء طبقتين من دهان "تايم سيمي تايمل" وتركه حتى يجف تماما
- طلاء طبقة واحدة من دهان "تايم فانتازي" .
- تنفيذ نموذج التصميم المطلوب خلال زمن الجفاف السطحي ويجب أن لا تتجاوز ساعتين, حسب الظروف البيئية

التخفيف ونسبة التخفيف:

- تايم ثينر 504
- (10-1) % بالحجم عند استخدام أدوات التطبيق.
- وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التطبيق عند الاستخدام

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي 3 ساعات .
- الجفاف التام 12 ساعة.
- النتائج السابقة بموجب D ASTM5895 عند درجة حرارة 25°م.

التعبئة:

عبوة 1 لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية عند درجة حرارة 25°م

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
 - يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة