

الوصف :

دهان زيتي مطفي ، عالي الجودة، للطبقات النهائية، له خصائص ممتازة في استواء المظهر والنعومة، يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الألكيدية المعدلة

الإستخدام:

يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية والاسمنتية والجسبية والخشبية والأسبستوس والسطوح الحديدية

الخصائص:

- يتميز دهان تايم فلات تايمل بالخصائص التالية:
- مطابق للمواصفات السعودية 2002/472.
- يمنح السطح المظهر مطفي .
- خصائص جيدة جداً في التغطية.
- مقاوم للظروف الجوية.
- قابل للغسيل بالماء والصابون

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر: مطفي . اللون ينتج باللون الأبيض و بحسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات تايم.
- الثقل النوعي: 1.55 ، ASTM D-1475
- اللزوجة: 90 وحدة كريس، ASTM D-562
- الحجم الصلب: 46 %، ASTM D-5201
- سماكة الطبقة: السماكة المقترحة للطبقة الجافة 40 مايكرون لكل طبقة
- معدل الانتشار: معدل الانتشار النظري 11.50 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون
- معدل التغطية: فوق 95 % عند سماكة 100 مايكرون طبقة رطبة
- درجة التسييل: 150 مايكرون، ASTM D-4400
- القساوة: اجتياز بقلم H 4، ASTM D-3363
- مقاومة الخدش: اجتياز عند 1 كجم، ASTM D-5178
- الثني: قطر 3 مم، ASTM D-522
- قوة الالتصاق: اجتياز، ASTM D-3359
- مقاومة الماء: اجتياز، ASTM D-870
- نقطة الوميض: 38°م.

أدوات التطبيق:

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: (1.5 – 1.8) مم
- الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم
- الفرشاة: النوع الجيد والمناسب

المخفف المقترح:

"تايم ثينر 504"

نسبة التخفيف:

- (20 - 25) % بالحجم ، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق
- (10 - 15) % بالحجم ، عند استخدام الرول والفرشاة
- ويعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام

نظام الطلاء:

- إعداد الأسطح :
- إعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم والأتربة والأوساخ تماماً من السطح.
- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من الأساس "تايم سلرين " أو " تايم سي برايمر " أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تايم المناسبة للسطح.
- طلاء طبقة أو طبقتين من المعجون "تايم بوتلي " للسطوح الداخلية فقط عند الرغبة في الحصول على سطح ناعم الملمس.
- طلاء طبقتين من دهان "تايم فلات تايمل".
- للسطوح الحديدية:
- إعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.
- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قطعة قماش لينة مبللة بمخفف "تايم ثينر 504"، وتركه حتى يجف تماماً.
- طلاء طبقة أو طبقتين من الأساس " تايم سلقون " , مع مراعاة زمن الجفاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية.
- طلاء طبقتين من الدهان النهائي "تايم فلات تايمل" مع مراعاة زمن الجفاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية

زمن الجفاف والتعبئة:

- الجفاف السطحي: ساعة
- الجفاف التام: 16 ساعة
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) 24 ساعة
- النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895
- جالون أمريكي
- برميل 15 لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة