

الوصف :

طلاء رشة نهائية عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية، يعطي مظهرا جذابا وقويا بأشكال خطوط ديكورية أنيقة ومتناسقة من طبقة واحدة.

الإستخدام:

يستخدم في التطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

الخصائص:

- مقاومة عالية للرطوبة والحرارة والظروف الجوية القاسية.
- مقاومة عالية للاحتكاك والخدش.
- سهولة التطبيق والتشكيل.
- ثباتية ممتازة للألوان.
- قوة التصاق ممتازة مع الأسطح.

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر مطفي، رشة بشكل أحادي ديكورية.
- اللون حسب ألوان كتالوج «تايم لاينتكس».
- الثقل النوعي 1,9 ASTM D2196
- اللزوجة لزوجة عالية.
- الوزن الصلب 80 % ASTM D2697
- معدل الانتشار النظري * (0,3 - 0,35 - 0,3) م²/كجم عند سماكة (2300 - 2700 - 3000) ميكرون
- المواد العضوية المتطايرة 10,3 جرام / لتر.

أدوات التطبيق:

المسطرين المعدني
البروة البلاستيكية

المخفف المقترح:

- الماء العذب

نسبة التخفيف:

- جاهز للاستخدام.
- يمكن استخدام نسبة (1 - 2) % من الماء العذب للتخفيف عند الضرورة، وتعتمد على طبيعة الجو وظروف التنفيذ.

نظام الطلاء:

تجهيز السطح:

- للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوما
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا
- يجب أن يكون السطح صلبا وخال من الثقوب والحفر والتلويح وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "تايم ألتميت" أو «تايم كراك فيلر» أو «تايم ايبوكسي كراك فيلر» قبل البدء في دهان

- الأساس «استشر قسم الدعم الفني»
إرشادات التطبيق:
- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 0°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨،٠٪ والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠،٠٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلووية السطح (pH=٩).
- يجب تقلاب الدهان جيدا قبل الإستخدام
- يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاما
- مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما
- تجنب التطبيق في الطقس العاصف والممطر وعند درجات الحرارة المرتفعة، وكذلك تحت أشعة الشمس المباشرة.
- طلاء طبقة من " تايم سلبريكس " حسب لون "تايم لاينتكس" وتركه حتى الجفاف.
- طلاء طبقة واحدة من "تايم لاينتكس" باستخدام المسطرين المعدني.
- تشكيل المظهر المطلوب باستخدام البروة البلاستيكية، وتنظيف البروة من الحبيبات العالقة بالإسفنخ المشبع بالماء عند الضرورة في أثناء التشكيل (حسب الرغبة).
- يتم تعويم السطح و تنسيقه بالبروة البلاستيكية ليعطي شكلا ومظهرا جماليا متناسقا

ملاحظات :

1. لتحقيق معدل الانتشار وللحصول على الشكل المطلوب يجب أن يقوم بعملية طلاء " الجزيرة لاينتكس " منفذ محترف.
2. جب أن يتم الضغط بشدة بالمسطين أو البروة خلال التطبيق للحصول على التصاقية عالية.
3. الأسطح التي تأخذ شكل دائريا يجب إيلاءها أهمية خاصة لدى تنفيذ الطلاء.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي: ساعتان
- الجفاف الصلب: 24 ساعة
- الجفاف التام: 7 أيام
- الزمن الفاصل: الحد الأدنى 24 ساعة (عند الرغبة) الحد الأعلى غير محدد
- النتائج السابقة بموجب ASTM 5895 عند درجة حرارة 25°م

التعبئة:

- برميل 25.88 كجم

التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهراً عند درجة حرارة 25°م
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
- ينصح بإستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو إستخدام التهوية الأطناعية
- يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الأستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانونى مراقبة التلوث وحماية البيئة