

الوصف :

دهان مائي ديكوري عالي الجودة يعتمد في تصنيعه على تمازج فريد لأنواع خاصة من المستحلبات الأكريليكية مع ملونات ذات تأثير خاص لإعطاء مظهر جميل

الإستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية للقصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ومداخل البيوت الفخمة . إلخ

الخصائص:

- إمكانية التصميم بأشكال متعددة
- الجدران مظهرا جميلا
- مظهر معدني ممتاز
- قوة التصاق جيدة جدا ومتانة عالية
- قابلية جيدة للغسيل وثباتية في اللون

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر لمعة خفيفة
- اللون حسب ألوان كتالوج "تايم أونكس "
- الثقل النوعي 1,07 ، ASTM D1475
- اللزوجة 30 ، ASTM D562
- الحجم الصلب 27,20 % ، ASTM D2697
- سماكة الطبقة الجافة 90 مايكرون لكل طبقة
- معدل الانتشار النظري *م³/لتر
- الاختبارات:
- الاستقرار للتجمد اجتياز ، ASTM D2243
- الاستقرار للحرارة اجتياز ، ASTM D2243
- مقاومة الكيماويات اجتياز (المنظفات المنزلية) ، ASTM D1308
- مقاومة الماء اجتياز ، ASTM D870
- (لتجنب الهدر ، يجب التأكد عند شراء ، من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها)

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والتتوعات وأي مناطق هشّة
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة ماثلة مناسبة مثل " تايم ألتميت " أو " تايم كراك فيلر " قبل البدء في دهان الأساس

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 0°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨%، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠%.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (Ph=9)
- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاماً
- مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق

أدوات التطبيق:

- الرول: الرول الصوفي الناعم لطلاء الطبقة الأولى بشكل خفيف حتى إفناء السطح المطبق عليه
- سكين المعجون: نوع خاص .
- الإسفنج البحري & الإسفنج الطبيعي

التخفيف ونسبة التخفيف:

- لا يخفف
- جاهز للإستخدام

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلرين"
- طلاء طبقتين من "تايم بوتى" ويترك ليحجف جفافاً تاماً
- طلاء طبقة أو طبقتين من "تايم دي برايمر سلك" حسب اللون المحدد في كتالوج المنتج ويترك ليحجف جفافاً تاماً
- طلاء طبقة واحدة من "تايم أونكس" بالرول و يترك مدة 6-٤ ساعات ليحجف
- طلاء طبقة ثانية من "تايم أونكس" بسكين المعجون الخاصة أو المسطرين لتنفيذ التصميم المطلوب
- يجب تنفيذ التصميم المطلوب خلال فترة زمنية لا تتجاوز ١٠ دقائق
- طريقة تطبيق أخرى:
- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلرين"
- طلاء طبقتين من "تايم بوتى" ويترك ليحجف جفافاً تاماً
- طلاء طبقة أو طبقتين من "تايم دي برايمر سلك" حسب اللون المحدد في كتالوج تايم اونكس ويترك ليحجف جفافاً تاماً
- يطبق "تايم أونكس" اللون الثاني الإسفنج البحر باللون الأول بالإسفنجة البحري
- اللون الثالث الإسفنج البحري
- يتم اللمس بنعومة على كل الألوان بالإسفنجة العادي للسطح لإعطاء نعومة للسطح كامل

التعبئة:

جالون إمريكي: 3.6 لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 24 شهرا فى مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية عند درجة حرارة 25⁰م

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
- ينصح بإستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو إستخدام التهوية الأصبناعية
- يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الأستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة فى قانونى مراقبة التلوث وحماية البيئة