تايم سلقون أحمر



الوصف:

دهان أساس ألكيدي عالى الجودة، مقاوم للتآكل، يحتوي على صبغة أكسيد الحديد الأحمر المانعة للصدأ لدي التعرض للظروف الجوية.

الإستخدام:

يستخدم كأساس في التطبيقات الخارجية والداخلية على نطاق واسع في المنشآت الصناعية، على المشغولات الحديدية كالمستودعات والمنشآت المعدنية والأبواب وأنظمة إطفاء الحريق

الخصائص:

- مقاومة فائقة للصدأ
- قوة التصاق جيدة جدا
- مقاومة للظروف الجوية المختلفة

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر: مطفى.
- اللـون: اللون الأحمر.
- الحجم الصلب: 00 % D ASTM2697.
- اللزوجة: ۸۷ وحدة كربس عند °۲۵ م D ASTM562 .
 - الثقل النوعي: D ASTM1475 ۱٫۵۸
 - سماكة الطبقة الجافة: ٤٠ مايكرون.
- معدل الانتشارالنظري: ١٣,٧٥ م¹/ لتر عند سماكة الطبقة الجافة: ٤٠ مايكرون.
 - الاختيارات:
 - · قيمة (المواد العضوية المتطايرة) : ٣١٠ جرام / لتر .
 - MPI متوافق مع المعيار رقم ۷۹
 - التغطية %P ASTM2805 مختبرات ويمبى الإمارات العربية المتحدة
 - D ASTM4541 مختبرات ويمبى الإمارات العربية المتحدة
 - · الالتصاقية ٣,٤١ نيوتن / ٢ مم

أدوات التطبيق ونسب التخفيف:

- · أزمنة الجفاف:
- مع هذه العوامل
- تعتمد بشكل مباشر على الهواء في المحيط، ودرجة الحرارة، وسماكة الطبقة و عدد الطبقات و بذلك ستتأثر أزمنة الجفاف طرديا
 - درجة حرارة السطح ۲۵ °م / °۷۷ف
 - الرطوبة النسبية المحيطة ٥٠ ٪
 - الجفاف السطحى ساعة واحدة .
 - الجفاف الصلد ٨ ساعات.
 - فترة إعادة الطلاء ، الحد الأدنى ٤,٥ ساعة / عند ٤٥ °م.
 - فترة إعادة الطلاء ، الحد الأعلى
 - الجفاف التام ۷ أيام

المخفف المقترح:

• لا يحتاج

تايم سلقون أحمر



نظام الطلاء:

تجهيز السطح:

- · يجب إزالة جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت والأتربة باستخدام منظف مناسب وفق المواصفة: (SP -SSPC I) ويجب إزالة الأملاح والشوائب الأخرى باستخدام الماء النقى بضغط عال
 - أي عيوب تصنيعية كآثار اللحام والتفسخات والزوايا الحادة يتم معالجتها قبل الشروع في تحضير السطح.
 الأسطح الحديدية :
 - Sa 2½ (ISO 8501−1)- (NACE No.2/SSPC-SP10), وا Sa2 (NACE No.3/SSPC-SP6) ، يجب تجهيز السطح حسب المواصفة
 - أو التنظيف بالأدوات اليدوية والميكانيكية وفق المواصفة: (SP -SSPC 3) .

نظام الطلاء:

- الأساس : تايم سلقون
- الطبقات النهائية : يدهن بكل أنواع الدهانات ذات الأساس الألكيدي، (ولغيرها استشر قسم الدعم الفنى)

زمن الجفاف:

أزمنة الجفاف تعتمد بشكل مباشر على الهواء في المحيط، ودرجة الحرارة، وسماكة الطبقة و عدد الطبقات و بذلك ستتأثر أزمنة الجفاف طرديا

- درجة الحرارة : ۲۵ °م / °۷۷ف
- الرطوبة النسبية المحيطة: ٥٠ ٪
- الجفاف السطحى: ثلاث ساعات.
- الجفاف التام : خمس ساعات ونصف.
- فترة إعادة الطلاء: الحد الأدنى: ٦ ساعات.
 - فترة إعادة الطلاء : الحد الأعلى: --
 - فترة الجفاف لتعبئة الخزان : ٧ أيام

التعبئة:

- جالون امریکی
- برمیل 16 لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

- ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهراً عند درجة حرارة 25⁰م
- التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية

إرشادات السلامة:

يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج

- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثنائة
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
 - ينصح بإستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو إستخدام التهوية الأصطناعية
 - يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال

يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الأستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة