

الوصف :

دهان زيتى نهائى نصلب لامع عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الألکيدية المعدلة ، يمتاز بخصائص تسوية فائقة ومتانة عالية بالإضافة للمقاومة الممتازة للماء والرطوبة

الإستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية والخارجية على الأسطح الخرسانية والاسمنتية والجبسية والخشبية والأسطح الحديدية والطوب الفخاري، للأبواب والنوافذ والخزائن، ويمكن أن يستخدم في الأماكن عالية الاستخدام مثل المباني التجارية والمستشفيات والمدارس الخ.

الخصائص:

- مقاومة جيدة للظروف الجوية
- مقاومة ممتازة للماء والرطوبة
- قابلية ممتازة لغسيل بالماء وسهولة إزالة البقع
- قساوة جيدة جداً ومتانة عالية
- ثباتية جيد جداً في المعة
- نوعية وتغطية ممتازة
- مقاوم للتصاق الحواف
- قوة التصاق فائقة و خال من الرصاص

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر: لامع . اللون ينتج باللون الأبيض و بحسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات تايم
- اللمعة: 55-45 عند زاوية $^{\circ}60$ ، ASTM D-523
- الثقل النوعي: 1.40 ، ASTM D-1475
- اللزوجة: 97 وحدة كبس ، ASTM D-562
- الحجم الصلب: %46.25 ، ASTM D-2697
- سماكة الطبقة: 35 مايكرون لكل طبقة
- معدل الانتشار النظري 13.5 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون
- معدل التغطية: فوق 95 % عند سماكة 100 مايكرون طبقة رطبة
- القساوة: اجياز ، ASTM D-3363
- مقاومة الخدش: اجياز ، ASTM D-5178
- الثنائي: اجياز ، ASTM D-522
- قوة الالتصاق: اجياز ، ASTM D-3359
- مقاومة الماء: اجياز ، ASTM D-870
- نقطة الوميض: م°360

أدوات التطبيق:

- الرش الهوائي:
- فتحة الفوهه: (0.15 - 0.19) بوصة
- الضغط على الفوهه: (15) ميجاباسكال - (2100) psi
- زاوية الرش: (40-60) $^{\circ}$
- الرش الهوائي:
- حجم الفوهه المقترن (1.5 - 1.8)مم
- الرول:
- الرول الناعم: (النوع المطلوب: ديكور ناردين 8009-كود: 1093)
- الفرشاة:
- النوع المناسب

المخفف المقترن:

"تايم ثينر 504"

نسبة التخفيف:

- (0 - 10) % بالحجم ، عند استخدام مسدس الرش اللاهوائي
- (20 - 25) % بالحجم ، عند استخدام الرش الهوائي
- (10-15) بالحجم ، للرول والفرشاة
- ويعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام

نظام الطلاء:

- نظام طلاء المباني:
 - طلاء طبقة من "تايم سلرين".
 - طلاء طبقتين من "تايم بوتي".
 - طلاء طبقتين من "تايم سيمي جلوس تايمل بلس".
- نظام طلاء السطوح الحديدية:
 - طلاء طبقة أو طبقتين من الأساس "تايم زنك فوسفات برايمير" أو "تايم سلقون احمر" مع مراعاة زمن الجفاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية.
 - طلاء طبقتين من الدهان النهائي "تايم سيمي جلوس تايمل بلس" مع مراعاة زمن الجفاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي: 3 ساعات
- الجفاف اصلب: 16 ساعة
- الجفاف التام: 7 أيام
- الזמן الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) 24 ساعة
- النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895

التعبئة:

- جالون: 3.65 لتر
- برميل: 18 لتر
- جالون: أساس 3 لتر (بيس يلون عن طريقة آلة التلوين)
- برميل: أساس 17 لتر (بيس يلون عن طريقة آلة التلوين)

التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة مدكمة الإغلاق ، 24 شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية

إرشادات السلامة:

يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحضيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج

- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناء
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
- يصح بإستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الأرضناعية
- يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال

- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأى جهة محلية معتمدة لغرض الأستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة