

الوصف :

أساس شفاف عديم الاصفرار خاص للسطوح الخشبية، مكون من مركب واحد، يعتمد في تصنيعه على راتنجات خاصة، يضاف على السطح الخشبي نعومة جيدة.

الإستخدام:

يستخدم كأساس للتطبيقات الخارجية و الداخلية لجميع أنواع السطوح الخشبية مباشرة أو فوق صبغة "تايم وود ستاين"

الخصائص:

- نعومة وخصائص ملء عالية
- سهل التنعيم بالصفرة
- خصائص التصاق ممتازة مع السطوح الخشبية ودهانات الطبقات العليا
- عالي المتانة

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر: مطفي
- اللمعة: حوالي 25 عند زاوية 60°، ASTM D-523.
- اللون: شفاف.
- الثقل النوعي: 0.978، ASTM D-1475.
- اللزوجة: 130 وحدة كريس، ASTM D-562.
- الحجم الصلب: 45 %، ASTM D-5201.
- سماكة الطبقة: السماكة المقترحة للطبقة الجافة 50 مايكرون لكل طبقة.
- معدل الانتشار: معدل الانتشار النظري 9 م/2 لتر، عند سماكة طبقة جافة 50 مايكرون.
- درجة التسييل: 150 مايكرون، ASTM D-4400.
- نقطة الوميض: فوق 23°م.

أدوات التطبيق:

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: (1.5 – 1.8) مم.
- الفرشاة: النوع الجيد و المناسب .
- سكين المعجون: النوع

المخفف المقترح:

تايم ثينر 507

نسبة التخفيف:

- وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام (20-25) % بالحجم عند استخدام أدوات التطبيق .
- وتعتمد على الظروف الجوية و ظروف التنفيذ عند الاستخدام .

نظام الطلاء:

- إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه وتنعيمه جيداً بورق الصفرة.
- طلاء طبقة من صبغة "تايم وود ستاين" عند الرغبة في استخدام طبقة من الصبغة.
- طلاء طبقة أو طبقتين من أساس "تايم سينسيكوت ساندينج سيلر" فوق طبقة الصبغة، أو فوق السطح الخشبي مباشرة عند الرغبة في إظهار اللون الطبيعي للخشب
- تعليمات خاصة:
- يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق

- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً.
- يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن 10°م، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8 %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70 % .

زمن الجفاف:

- جفاف الملمس ، (30) دقيقة.
- الجفاف التام ، 4 ساعات.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين
- الحد الأدنى 3 - 4 ساعات ، الحد الأعلى غير محدد
- النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895

التعبئة:

جالون: 3.65 لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية عند درجة حرارة 25°م

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
 - ينصح بإستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو إستخدام التهوية الأспطناعية
 - يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الأستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانونى مراقبة التلوث وحماية البيئة