

## الوصف :

رشة ناعمة الملمس بحبيبات متوسطة الخشونة، مصنعة من المستحضرات الأكريليكية، يمكن تشكيلها بنماذج تصميمية مختلفة باختيار مناسب لفوهة مسدس الرش، قابلة للكسح بالرول الأملس

## الإستخدام:

تستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية، على الأسطح الخرسانية والإسمنتية و الطوب الفخاري و أسطح الحديد والحديد المجلفن لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية ويمكن استخدامه على صفائح قنوات تكييف الهواء

## الخصائص:

- تمنح الديكور للسطوح الخارجية والداخلية
- لها شكل منتظم ومظهر جذاب
- قوة التصاق جيدة جداً
- مقاومة عالية للغسيل والتنظيف
- مقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة
- قوة ومتانة

## الخصائص الفيزيائية:

- المظهر مطفي، رشة ناعمة
- ينتج باللون الأبيض ، وبحسب مجموعة الألوان المعتمدة من كاتلوج دهانات تايم
- الثقل النوعي 1.8 ASTM D1475
- اللزوجة : ( 5.5 – 7.0 ) mPas عند درجة حرارة 40° م ASTM D562
- نقطة التميؤض فوق 70°م
- الحجم الصلب ٦٢ ٪ ASTM D2697
- معدل الانتشار النظري ( 0.1.5 – 2.0 ) م<sup>2</sup>/كجم
- معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها

## أدوات التطبيق:

- مسدس الرش الهوائي: حجم الفوهة المقترح: المتوسطة 5 - ٦ مم
- الرول: البلاستيكي الاملس ( للكسح عند الرغبة )

## المخفف المقترح:

الماء العذب

## نسبة التخفيف:

- ( 6 - 8 ) % بالحجم , عند استخدام مسدس الرش في التطبيق الهوائي ويعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام

## نظام الطلاء:

- للسطوح الجديدة الخرسانية والإسمنتية و سطوح الطوب الفخاري:
- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوما للجفاف
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط
- طلاء طبقة واحدة من الأساس " تايم سلكس " أو احد اساسات دهانات تايم وتركه حتى يجف تماما للسطوح المدهونة قديما:
- إزالة الدهان القديم إن كان متقشرا أو متجيرا
- التأكد من خلو السطح من القبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب
- ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة ، ويطلى بمادة أساس " تايم سي برايمر "
- إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع وغير مسامي فإنه يجب تخشينه تخشينا خفيفا
- يجب التأكد من توافق دهان الأساس مع الدهان القديم وذلك حسب توصيات المصنع
- طلاء طبقة واحدة من الأساس " تايم سلكس " أو أساس يتناسب معه ، حسب لون "تايم تايمتكس" وتركه حتى يجف ، طلاء طبقة واحدة من " تايم تايمتكس " باستخدام مسدس الرش أو الرول

## زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي: ساعتان ( يعتمد على السماكة )
- الجفاف التام: 7 أيام
- الزمن الفاصل: الحد الأدنى 24 ساعة ( عند الرغبة ) الحد الأعلى غير محدد
- الزمن اللازم للكسح ( عند الرغبة ) ( 20 – 30 ) دقيقة
- النتائج السابقة بموجب ASTM 5895 عند درجة حرارة 25<sup>o</sup>م

## التعبئة:

برميل 25 كجم

## التخزين وفترة الصلاحية:

- ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهراً عند درجة حرارة 25<sup>o</sup>م
- التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية

## إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانونى مراقبة التلوث وحماية البيئة