

الوصف :

طلاء طبقة نهائية لامع شفاف للسطوح الخشبية، جلوس از بالجودة العالية و مقاومة الأشعة فوق البنفسجية و عدم الاصفرار و نعومة الملمس، مكون من مركبين، يعتمد فى تصنيعه على راتنجات البولى يوريثان

الإستخدام:

يستخدم كدهان نهائي على السطوح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والألواح المضغوطة و سطوح الطوب الفخاري في التطبيقات الخارجية، وبخاصة فى المناطق التى يطلب فيها من الدهان مقاومة العوامل الجوية القاسية، ويمكن استخدامه فى التطبيقات الداخلية

الخصائص:

- خصائص ممتازة في مقاومة الاصفرار
- لمعة عالية
- مظهر ذو شفافية ممتازة
- مقاومة ممتازة للخدش
- مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية
- خصائص التصاق وقساوة ممتازة
- مقاومة ممتازة للماء والكيميائيات والمذيبات

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر : لامع
- اللون: شفاف
- الثقل النوعي: 0.95 (بعد مزج المركبين) ASTM D1475
- اللزوجة: 20 ثانية ، فورد كام 4 ، (بعد مزج المركبين) ASTM D1200
- الحجم الصلب: 30% ، ASTM D5201
- سماكة الطبقة: السماكة المقترحة للطبقة الجافة 30 مايكرون لك طبقة
- معدل الانتشار: معدل الانتشار النظري 10م²/لتر ، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون
- درجة التسييل: حتى 100 مايكرون ASTM D4400
- القساوة: اجتياز ASTM D3363
- مقاومة الخدس: اجتياز 1كغ ASTM D5178
- الثاني: اجتياز عند قطر 3مم ASTM D522
- قوة الالتصاق: اجتياز ASTM D3359
- مقاومة الماء: اجتياز ASTM D870
- مقاومة الكيماويات: اجتياز ASTM D1308
- نقطة الوميض: 23⁰م

أدوات التطبيق:

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: (1.5 – 1.8) مم

المخفف المقترح:

تايم ثينر 507

نسبة التخفيف:

- (10 – 15) % بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام

نظام الطلاء:

- إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه بشكل مناسب
 - مزج الأساس مع المصلب بشكل جلوس جانس حسب النسبة المقترحة
 - تخفيف المزيج بالمخفف بالنسب المقترحة
 - عند الرغبة في الحصول على المظهر الطبيعي للسطح الخشبي:
 - طلاء طبقتين من الأساس "تايم يوريثان ساندينغ سيلر"
 - صنفرة الأساس وتنظيفه جيداً
 - طلاء طبقتين من "تايم وود يوريثان "
 - عند الرغبة في استخدام صبغة الأخشاب:
 - طلاء صبغة "تايم وود ستاين" حسب الرغبة
 - طلاء طبقتين من الأساس "تايم يوريثان ساندينغ سيلر"
 - صنفرة الأساس وتنظيفه جيداً.
 - طلاء طبقتين من دهان "تايم يوريثان وود كلير جلوس "
- ملاحظة: فى حال السطوح الخشنة يمكن طلاء طبقات إضافية من الأساس "تايم يوريثان ساندينغ سيلر" فى كلا الحالتين السابقتين

زمن الجفاف:

- جفاف الملمس ساعة واحدة
- الجفاف التام 12 ساعة
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين جلوس تاليتين
- الحد الأدنى 12 ساعة
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895

التعبئة:

- جالون: 2.88 لتر
- اللتر: 0.72 لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهرا فى مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية عند درجة حرارة 25⁰م

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة فى قانونى مراقبة التلوث وحماية البيئة