

ارشادات التطبيق :

إعداد السطح وتحضيره بصنفرته بشكل جيد.
تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة الهواء المضغوط.
طلاء الطبقة الأولى من دهان "كلير فارنيس : تايم" وتركه حتى يجف تماماً.
طلاء الطبقة الثانية من "كلير فارنيس : تايم".

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء. وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل. فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.

تعليمات خاصة :

يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً.
يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م. وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨٪. وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.

الوصف :

دهان شفاف عالي اللزوجة. يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الألكيدية المعدلة.

الخصائص :

يتميز دهان "كلير فارنيس : تايم" بالخصائص التالية:
يمنح السطح المظهر الشفاف واللزوجة العالية.
ثبات في اللزوجة.
مقاومة جيدة للعوامل الجوية.
قابل للغسيل بالماء والمنظفات المعتدلة.

الخصائص :

المظهر:	لامع
اللزوجة:	فوق ٩٠ عند زاوية ٦٠° . ASTM D-523 .
اللون:	شفاف.
الثقل النوعي:	٠.٨٨ . ASTM D-1475
اللزوجة:	٩٠ وحدة كريس. ASTM D-562
الحجم الصلب:	٤٢٪ . ASTM D-5201
سماكة الطبقة:	السماكة المقترحة للطبقة الجافة ٣٠ مايكرون لكل طب
معدل الانتشار:	معدل الانتشار النظري ١٤ م ^٢ /لتر. عند سماكة طبقة ج وتعتد على طبيعة السطح وظروف التنفيذ.
درجة التسييل:	حتى ١٥٠ مايكرون . ASTM D-4400
القساوة:	اجتياز بقلم 2H . ASTM D-3363
مقاومة الخدش:	اجتياز عند ١ كغم . ASTM D-5178
الثني:	اجتياز عند قطر ٣ مم . ASTM D-522
قوة الالتصاق :	اجتياز . ASTM D-3359
مقاومة الماء:	اجتياز بدون فشل . ASTM D-870
نقطة الوميض:	٣٨°م .

الاستخدام :

يستخدم كدهان نهائي شفاف في التطبيقات الداخلية على السطوح الخشبية.

زمن الجفاف :

- جفاف اللمس
 - الجفاف السطحي
 - الجفاف التام
 - الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ٢٤ ساعة.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895

ادوات التطبيق :

- مسدس الرش:
 - البرول:
 - الفرشاة:
- حجم الفوهة المقترح: (١.٥ - ١.٨) مم.
النوع المقترح: البرول الصوفي الناعم.
النوع الجيد والمناسب .

المخفف المقترح :

"تايم ثينر ٥٠٤".

نسبة التخفيف :

- (٢٥ - ٣٠)٪ بالحجم. عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.
- (١٥ - ٢٠)٪ بالحجم. عند استخدام البرول والفرشاة.
- وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.

تنظيف الادوات :

"تايم ثينر ٥٠٤".

التعبئة :

- ١ لتر .
- جالون أمريكي.
- برميل (١٨) لتراً.

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية .