

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء. وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائما باخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال .

تعليمات خاصة :

- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جافا تاما.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما.
- يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
- يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن 10°م. وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8٪، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70 ٪ .

الوصف :

دهان خاص بمعالج الطرق والأرضيات، عالي الجودة، مطور للاستخدام على السطوح الخرسانية والإسفلتية . يمتاز بسرعة الجفاف. يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الثرموبلاستيكية الأكريليكية ..

الخصائص :

يتميز دهان "تايم رود ماركينج بينت " بالخصائص التالية:
مقاومة ممتازة للحك والخدش .
مرونة و قساوة عاليتين .
قوة التصاق ممتازة مع السطوح الخرسانية والإسفلتية.
سريع الجفاف.
خصائص ممتازة في ثبات اللون.

الخصائص :

المظهر :	نصف لامع.
اللون:	ينتج باللون الأبيض و الأصفر و الأسود.
الثقل النوعي:	ASTM D-1475, 1.33
اللزوجة:	84 وحدة كريس. ASTM D-562
الحجم الصلب:	42 ٪ ASTM D-5201
سمائة الطبقة:	السمائة المقترحة للطبقة الجافة (250 – 300) مايكرون لكل طبقة. وتعتمد على طبيعة السطح وظروف التنفيذ.
معدل الانتشار:	معدل الانتشار النظري 1.68 م ² /لتر، عند سماية طبقة جافة 250 مايكرون.
الحبيبات الزجاجية:	10-12 كجم / البرميل (تقريبا)
مقاومة الثني:	اجتياز عند قطر 3 مم، ASTM D-522
قوة الالتصاق:	اجتياز، ASTM D-3359

الاستخدام :

يستخدم كدهان لمعالج الطرق والأرضيات والمدرجات ومواقف السيارات على السطوح الخرسانية والإسفلتية . وكذلك يمكن استخدامه مع الحبيبات الزجاجية أو بدونها حسب الرغبة.

زمن الجفاف :

- جفاف الملمس 15 دقيقة.
- بدء الاستخدام (للمرور) 6 ساعات.
- الجفاف التام 16 ساعة.

ادوات التطبيق :

الفرشاة الرول الرض الهوائي الرش اللاهوائي .

المخفف المقترح :

نتر 505

نسبة التخفيف :

جاهز للاستخدام بدون تخفيف .

تنظيف الادوات :

نتر .

التعبئة :

جالون أمريكي 3.60 لترا.
برميل 18 لترا.

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية .

ارشادات التطبيق :

إعداد السطح بتنظيفه بشكل مناسب.
تقليب الدهان بشكل جيد قبل الاستخدام حتى يصبح متجانسا.
طلاء طبقة من دهان "تايم رود ماركينج بينت " .

ارشادات السلامة :