

ارشادات التطبيق :

إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه وتنعيمه جيداً بورق الصنفرة.
طلاء طبقة من صبغة "تايم وود ستاين" عند الرغبة في استخدام طبقة من الصيغة.

طلاء طبقة أو طبقتين من أساس "تايم سينسيكوت ساندننج سيلر" فوق طبقة الصيغة. أو فوق السطح الخشبي مباشرة عند الرغبة في إظهار اللون الطبيعي للخشب.

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء. وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل. فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.

تعليمات خاصة :

يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.

عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً.
يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.

يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م. وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨٪. وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.

الوصف :

أساس شفاف عديم الاصفرار خاص للسطوح الخشبية. مكون من مركب واحد. يعتمد في تصنيعه على راتنجات خاصة. يضاف على السطح الخشبي نعومة جيدة.

الخصائص :

يتميز أساس "تايم سينسيكوت ساندننج سيلر" بالخصائص التالية:

نعومة وخصائص ملء عالية.

سهل التنعيم بالصنفرة.

خصائص التصاق متازة مع السطوح الخشبية ودهانات الطبقات العليا.

عالي المتانة.

الخصائص :

المظهر:	مطفي
اللمعة:	حوالي ٢٥ عند زاوية ١٠° . ASTM D-523
اللون:	شفاف.
النقل النوعي:	ASTM D-1475 . ٠.٩٧٨
اللزوجة:	١٣٠ وحدة كريس. ASTM D-562
الحجم الصلب:	ASTM D-5201 . ٤٥٪
سماكة الطبقة:	السماكة المقترحة للطبقة الجافة ٥٠ مايكرون لكل طب
معدل الانتشار:	معدل الانتشار النظري ٩ م ^٢ /لتر عند سماكة طبقة ١٥٠ مايكرون. ASTM D-4400
درجة التسبيل:	فوق ٢٣°م.
نقطة الوميض:	مطفي.
المظهر:	حوالي ٢٥ عند زاوية ١٠° . ASTM D-523
اللمعة:	شفاف.
اللون:	ASTM D-1475 . ٠.٩٧٨
النقل النوعي:	١٣٠ وحدة كريس. ASTM D-562
اللزوجة:	

الاستخدام :

يستخدم كأساس للتطبيقات الخارجية و الداخلية لجميع أنواع السطوح الخشبية مباشرة أو فوق صبغة "تايم وود ستاين".

زمن الجفاف :

جفاف الملمس (٣٠) دقيقة.
الجفاف التام ٤ ساعات.
الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين
الحد الأدنى ٣ - ٤ ساعات ... الحد الأعلى غير محدد .
النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895

أدوات التطبيق :

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: (١.٥ - ١.٨) مم.
الفرشاة: النوع الجيد و المناسب .
سكين المعجون: النوع

المخفف المقترح :

"تايم ثينر ٥٠٧"

نسبة التخفيف :

جاهز للاستخدام بدون تخفيف عند استعمال سكين المعجون .
(٢٠ - ٢٥) ٪ بالحجم. عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.
(١٠ - ١٥) ٪ بالحجم. عند استخدام الفرشاة.
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام (٢٠ - ٢٥) ٪
بالحجم عند استخدام أدوات التطبيق .
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام .

تنظيف الأدوات :

"تايم ثينر ٥٠٧".

التعبئة :

جالون امريكي .

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية .