

تنظيف الأدوات :

"تايم ثينر ٥٠٤".

التعبئة :

جالون أمريكي.

برميل ٤ جالون أمريكي .

برميل ٥ جالون أمريكي .

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

ارشادات التطبيق :

للسطوح الباني:

- إعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم والأتربة والأوساخ تماماً من السطح.
- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من الأساس "تايم سلايرن" أو "سي برايمر : تايم" ، أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تايم المناسبة للسطح.
- طلاء طبقة أو طبقتين من المعجون "إيزي بوتى : تايم" أو "أوليو بوتى : تايم" للسطوح الداخلية فقط عند الرغبة في الحصول على سطح ناعم الملمس.
- طلاء طبقتين من دهان "تايم سيمي جلوس تايمل" .

للسطوح الحديدية:

- إعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.
- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قطعة قماش لينة مبللة بمخفف "تايم ثينر ٥٠٤" , وتركه حتى يجف تماماً.
- طلاء طبقة أو طبقتين من الأساس "ريد أوكسيد برايمر : تايم" . مع مراعاة زمن الجفاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية.
- طلاء طبقتين من الدهان النهائي "تايم سيمي جلوس تايمل" مع مراعاة زمن الجفاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء . وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل. فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال .

تعليمات خاصة :

- يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً.
- يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م. وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨٪. وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪ .

الوصف :

دهان زيتي نصف لامع. عالي الجودة. للطبقات النهائية. له خصائص ممتازة في استواء المظهر والنعمية. يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الألكيدية المعدلة.

الخصائص :

يتميز " سيمي تايمل تايم " بالخصائص التالية:

مطابق للمواصفات السعودية ٤٧٢/٢٠٠٢.

يمنح السطح المظهر نصف اللامع.

خصائص جيدة جداً في التغطية.

مقاوم للظروف الجوية.

قابل للغسيل بالماء والصابون.

الخصائص :

المظهر:	نصف لامع .
اللمعة:	(٤٥ - ٥٥) عند زاوية ١٠ ° ASTM D-523.
اللون:	ينتج باللون الأبيض و بحسب الألوان المعتمدة في كـ
الثقل النوعي:	١,٤٠ , ASTM D-1475.
اللزوجة:	٩٧ وحدة كريس. ASTM D-562.
الحجم الصلب:	٤٧,٢٥ ٪ , ASTM D-5201.
سماعة الطبقة:	السماعة المقترحة للطبقة الجافة ٣٥ مايكرون لكـ
معدل الانتشار:	معدل الانتشار النظري ١٣,٥٠ م ^٢ /لتر. عند سماكـ
معدل التغطية:	فوق ٩٥ ٪. عند سماعة طبقة رطبة ١٠٠ مايكرون.
درجة التسييل:	١٥٠ مايكرون. ASTM D-4400
القساوة:	اجتياز بقلم 4 H ASTM D-3363.
مقاومة الخدش:	اجتياز عند ١ كجم. ASTM D-5178
الغني:	اجتياز عند قطر ٣ مم. ASTM D-522
قوة الالتصاق:	اجتياز. ASTM D-3359
مقاومة الماء:	اجتياز. ASTM D-870
نقطة الوميض:	٣٨°م.
المظهر:	نصف لامع.

الاستخدام :

يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية والاسمنتية والجبسية والخشبية والأسبستوس والسطوح الحديدية .

زمن الجفاف :

جفاف الملمس	ساعة ونصف الساعة.
الجفاف السطحي	٣ ساعات.
الجفاف التام	١٦ ساعة.
الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى)	٢٤ ساعة.
النتائج السابقة بموجب	ASTM D-5895

ادوات التطبيق :

مسدس الرش:	حجم الفوهة المقترح: (١,٥ - ١,٨) مم.
البرول:	النوع المقترح: البرول الصوفي الناعم.
الفرشاة:	النوع الجيد والمناسب.

المخفف المقترح :

"تايم ثينر ٥٠٤".

نسبة التخفيف :

(٢٠ - ٢٥) ٪ بالحجم. عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.

(١٠ - ١٥) ٪ بالحجم. عند استخدام البرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.