

TA-16012

تايم أمواج

الوصف

دهان مائي ديكوري نهائي فريد من نوعه، يعتمد في تصنيعه على مستحلب الأكرليك وملونات ذات تأثير خاص يعطي ألوانا معدنية متموجة وتأثيرات مختلفة حسب زاوية المشاهدة، مما يمنح الجدران الجمالية والفخامة المترفة.

الاستخدام

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية للقصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ... إلخ.

الخصائص

- مظهر فريد يشبه بتلات الأزهار .
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- قابلية جيدة للغسيل وثباتية ممتازة للألوان.
- مقاومة فائقة للماء والمواد الكيميائية المنزلية.
- تركيبة خالية من الفورمالدهايد والأمونيا و APEO .
- مدى واسع من الألوان.

الخصائص الفيزيائية

| | | |
|------------|--------------------------------|-----------------------|
| - | معدني. | المظهر |
| ASTM D1475 | حسب ألوان كتالوج "تايم أمواج". | اللون |
| ASTM D562 | 1,12 | الثقل النوعي |
| - | لزوجة عالية | اللزوجة |
| - | (5-7) م/2 لتر . | معدل الانتشار النظري* |

TA-16012

تايم أمواج

الاختبارات

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| - | ASTM D2243 | اجتياز | الاستقرار للتجمد |
| - | ASTM D2243 | اجتياز | الاستقرار للحرارة |
| - | ASTM D1306 | اجتياز، (المواد الكيميائية المنزلية) | مقاومة الكيماويات |
| - | ASTM D870 | اجتياز | مقاومة الماء |
| الإمارات العربية المتحدة / METS | ASTM D2369 | 14,78 جرام/لتر | قيمة المواد العضوية المتطايرة |
| الإمارات العربية المتحدة / METS | LEED Requirements-Ver.4 | اجتياز | اختبار انبعاث VOC بعد التطبيق |

(* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوما للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا.
- يجب أن يكون السطح صلبا وخال من الثقوب والحفر والتفتت وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "تايم ألتيميت" أو «تايم كراك فيلر» أو «تايم ايبوكسي كراك فيلر» قبل البدء في دهان الأساس «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°م, وأن لا تزيد رطوبة السطح عن 8%، والرطوبة النسبية المحيطة عن 70%.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=9).
- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاما.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق

- المسطرين: نوع خاص.

المخفف المقترح

لا يخفف.

TA-16012

تايم أمواج

نسبة التخفيف

جاهز للاستخدام.

نظام الطلاء

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلرين".
- طلاء طبقتين من "تايم بوتري".
- طلاء طبقة أو طبقتين من "تايم دي برايمر سلك" بنفس لون "تايم أمواج".
- طلاء طبقتين من "تايم أمواج" (بشكل مائل) ثم يتم طلاء طبقة واحدة باستخدام المسطرين الخاص الموصى به بنفس الاتجاه ليعطي الشكل المطلوب.

زمن الجفاف

- الجفاف السطحي : (15 - 20) دقيقة.
 - الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين : (الحد الأدنى) 4 ساعات.
 - الجفاف الصلب : 24 ساعة.
 - الجفاف التام : 7 أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة من 25° م .

وسائل التنظيف

الماء العذب.

التعبئة

- عبوة بلاستيكية : بيس قابل للتلوين (3) لتر.

التخزين وفترة الصلاحية

فترة الصلاحية : 24 شهرا عند درجة حرارة 25°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
 - يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفاتضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.