

TA-12002

تايم كراك فيلر

الوصف

معجون مكون من مركبين لملء الشقوق والمسام يعتمد على مستحلب الأكريليك وهو مصمم لملء الشقوق حتى 1 سم،

الاستخدام

يوصى باستخدامه في التطبيقات الخارجية والداخلية لملء الشقوق والثقوب في أسطح الخرسانة والأسمنت والطوب.

الخصائص

- تعبئة ممتازة للشقوق حتى عمق 1 سم وعرض 1 سم.
- التصاق وصلابة قوية جداً.
- متانة عالية.
- التصاق جيد جداً للطبقة السفلية مع السطح والبادئات.
- آثار تشققات غير مرئية بعد وضع الطلاء الخفيف.

الخصائص الفيزيائية

-	مطفي.	المظهر النهائي
-	أبيض و رمادي .	اللون
ASTM D1475	1.9 (بعد الخلط)	الثقل النوعي
-	عالي اللزوجة.	اللزوجة
.ASTM D2697	50 %	الحجم الصلب
-	الشقوق حتى 1 سم.	مدى الملئ

تجهيز السطح

يجب إزالة الغبار والشحوم والزيوت وغيرها من الملوثات من الأسطح بشكل كامل من الشقوق أو الثقوب.

إرشادات التطبيق

- يجب إزالة السطح من الغبار والشحوم والزيوت والملوثات الأخرى بشكل كامل.
- درجة الحرارة المطلوبة أثناء التطبيق يجب ألا تقل عن 5 درجات مئوية. يجب ألا تتجاوز الرطوبة السطحية 8% والنسبي
- يجب ألا تزيد نسبة التواضع في مكان العمل عن 70%.
- الحد الأقصى لدرجة الحموضة هو 9.
- للحصول على أداء أفضل، بلل السطح قبل وضع حشو الشقوق واتركه حتى يجف.
- تأكد من تحريك الخليط بشكل موحد.
- يجب استخدام الطلاء المختلط خلال ساعتين.
- لا تضعي الطبقة التالية إلا إذا كانت الطبقة السابقة جافة تماماً. وينبغي إعطاء الحد الأدنى من الفاصل الزمني لإعادة الطلاء بين الطبقتين.
- يجب توفير التهوية الكافية أثناء وقت التجفيف.

TA-12002

تايم كراك فيلر

أدوات التطبيق

سكين المعجون:خه

نسبة المزج (بالوزن): المسحوق إلى السائل (4.2 : 1)
 فترة صلاحية المزج : ساعتين عند درجة حرارة 25°م.

المخفف المقترح

- جاهز للإستخدام.
- يمكن استخدام "ماء الصبور" إذا لزم الأمر وفقا لظروف الطقس أثناء التطبيق.

نسبة التخفيف

- جاهز للإستخدام بعد الخلط بدون تخفيف.
- يمكن تخفيف المنتج بالماء العذب إذا لزم الأمر حسب الظروف الجوية في مكان العمل.

نظام الطلاء

- تطبيق "تايم كراك فيلر" حتى يتم ملء الشقوق بالكامل ويصبح السطح مستويا.

زمن الجفاف

- الجفاف السطحي : ساعتين .
- الجفاف الكامل : 8 ساعات.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين : الحد الأدنى 8 ساعات.
- الجفاف التام : 24 ساعة.
- نتائج أزمنا الجفاف السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

وسائل التنظيف

الماء العذب

التعبئة

- المحلول السائل : جالون امريكي (0.9 كجم)
- المسحوق : جالون امريكي (3.8 كجم)

التخزين وفترة الصلاحية

فترة الصلاحية: 24 شهرا عند درجة حرارة 25°م.
 التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

TA-12002

تايم كراك فيلر

إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أنثائه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
 - يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.