

## TA-36001

## تايم فنتازي

## الوصف

دهان ديكوري، عالي الجودة، نصف لامع ذو شكل متميز، بطيء الجفاف، يعتمد في تصنيعه على مستحضرات من الراتنج المعدلة.

## الاستخدام

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية في المنازل والفنادق وصالات الأفراح.

## الخصائص

- يعطي تصاميم ديكورية متميزة على الجدران.
- زمن جفاف كاف لتنفيذ التصميم المطلوب.
- قوة التصاق ممتازة ومتانة عالية.
- مدى واسع من الألوان.

## الخصائص الفيزيائية

-	نصف لامع .	المظهر
-	حسب كتالوج ألوان دهانات تايم.	اللون
ASTM D1475	٠,٩	الثقل النوعي
ASTM D562	٨٤ وحدة كريس	اللزوجة
ASTM D2697	٣٠ %	الحجم الصلب
-	سماكة الطبقة تختلف بحسب طريقة التطبيق.	سماكة الطبقة الجافة
-	يعتمد على شكل التطبيق الديكوري المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح	معدل الانتشار النظري*
-	٣٩°م.	نقطة الوميض

○ معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

## تجهيز السطح

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوما للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا.
- يجب أن يكون السطح صلبا وخاليا من الثقوب والحفر والتفتتات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مائية مناسبة مثل "تايم ألتميت" أو "تايم كراك فيلر" أو "تايم ايبوكسي كراك فيلر" قبل البدء في دهان الأساس. (استشر قسم الدعم الفني)

## TA-36001

## تايم فننازي

## إرشادات التطبيق

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن 8٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن 70٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية الأسطح (pH=9).
- يجب قلب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- يمكن إضافة كمية كافية من مخفف "تايم ثينر 504" للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

## أدوات التطبيق

- الفرشاة: النوع الجيد المناسب.
- الروول: الروول الصوفي الناعم.
- أي أداة أخرى تحقق تنفيذ نموذج الديكور المطلوب.

## المخفف المقترح

"تايم ثينر 504".

## نسبة التخفيف

(10-15) ٪ بالحجم عند استخدام أدوات التطبيق.  
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التطبيق عند الاستخدام.

## نظام الطلاء

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "تايم سلرين".
- طلاء طبقتين من المعجون "تايم بوتي".
- طلاء طبقتين من دهان "تايم سيمي تايمل" وتركه حتى يجف تماما .
- طلاء طبقة واحدة من دهان "تايم فننازي".
- تنفيذ نموذج التصميم المطلوب خلال زمن الجفاف السطحي ويجب أن لا تتجاوز ساعتين، حسب الظروف البيئية.

## زمن الجفاف

- الجفاف السطحي : 3 ساعات.
- الجفاف التام : 12 ساعة.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25 °م.

## وسائل التنظيف

"تايم ثينر 504".

TA-36001

تايم فننازي

## التعبئة

- عبوة : (1) لتر.

## التخزين وفترة الصلاحية

فترة الصلاحية: 12 شهرا عند درجة حرارة 25°م.  
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

## إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
  - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
  - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
  - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
  - يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

## تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها، المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.