

TA-35001

تايم فلات تايمبلس

الوصف

دهان زيتى نهائى مطفي عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الألكيدية المعدلة، يمتاز بخصائص تسويقية فائقة ومتانة عالية بالإضافة للمقاومة الممتازة للماء والرطوبة.

الاستخدام

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية والخشبية والأسطح الحديدية والطوب الفخاري، للأبواب والنوافذ والخزان، ويمكن ان يستخدم في الأماكن عالية الاستخدام مثل المباني التجارية والمستشفيات والمدارس الخ .

الخصائص

- نعومة وتسوية ممتازة
- مقاومة ممتازة للماء والرطوبة
- قابلية ممتازة لغسل بالماء وسهولة ازالة البقع
- صلابة جيدة جداً ومتانة عالية
- تغطية ممتازة
- مقاوم للتصاق الحواف
- قوة التصاق فائقة
- خال من الرصاص

TA-35001

تايم فلات تايمبلس**الخصائص الفيزيائية**

-	مطفي .	المظهر
-	ينتج باللون الأبيض و بحسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات تايم	اللون
ASTM D-523	600 عند زاوية 45-55	اللمعة
ASTM D-1475	1.55	الثقل النوعي
ASTM D-562	90 وحدة كربس	اللزوجة
ASTM D-2697	% 46	الحجم الصلب
-	السماكه المقترنة للطبقة الجافة 40 مايكرون لكل طبقة	سماكه الطبقة
-	معدل الانتشار النظري 13.5 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 30 مايكرون	معدل الانتشار
-	فوق 95 % عند سماكة 100 مايكرون طبقة رطبة	معدل التغطية
ASTM D-3363	اجتياز	التساوة
ASTM D-5178	اجتياز	مقاومة الخدش
	ASTM D-522	الثني
ASTM D-3359	اجتياز	قوه اللتصاق
ASTM D-870	اجتياز	مقاومة الماء
-	318° م	نقطة الوميض

أدوات التطبيق

- الرش الهوائي:
- فتحة الفوهة: (0.15 - 0.19) بوصة
- الضغط على الفوهة: (15) ميجاباسكال - (2100) psi
- زاوية الرش: (40-60) °
- الرش الهوائي:
- حجم الفوهة المقترن (1.5 - 1.8) مم
- الرول:
- الرول الناعم: (النوع المطلوب: ديكور ناردين 8009-كود: 1093)
- الفرشاة:
- النوع المناسب

المخلف المقترن

"تايم ثينر 504"

TA-35001

تايم فلات تايمبلس**نسبة التخفيف**

- (0 - 10) % بالحجم ، عند استخدام مسدس الرش اللاهوائي
 - (0 - 25) % بالحجم ، عند استخدام الرش الهوائي
 - (10 - 15) % بالحجم ، للرول والفرشة
- ويعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام

نظام الطلاء

نظام طلاء المباني:

- طلاء طبقة من "تايم سلرين".
- طلاء طبقتين من "تايم بوتي".
- طلاء طبقتين من "تايم فلات تايمبلس".

نظام طلاء السطوح الحديدية:

- طلاء طبقة أو طبقتين من الأساس "زنك فوسفات برايمير" أو "تايم سلقون" مع مراعاة زمن الجفاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية.
- طلاء طبقتين من الدهان النهائي "تايم فلات تايمبلس" مع مراعاة زمن الجفاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية

زمن الجفاف

- الجفاف السطحي: 3 ساعات
 - الجفاف الصلب: 16 ساعة
 - الجفاف التام: 7 أيام
 - الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين : 24 ساعة (الحد الأدنى)
- النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895

التعبئة

- غالون: 3.65 لتر
- برميل: 18 لتر
- غالون: أساس 3 لتر (ييس يلون عن طريقة آلة التلوين)
- برميل: أساس 17 لتر (ييس يلون عن طريقة آلة التلوين)

التخزين وفترة الصلاحية

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 24 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية

TA-35001

تايم فلات تايمبلس**إرشادات السلامة**

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأخبرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغایر للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤلية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خططي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.