

TA-25051

تايم ماروتكس

الوصف

طلاء نهائي عالي الجودة بمظهر الرشة الناعمة، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية النقية، صمم بأقصى قدر من المتانة ولتغطية الشقوق الشعرية.

الاستخدام

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

الخصائص

- مقاومة ممتازة للظروف الجوية القاسية والأشعة فوق البنفسجية.
- ملء وتغطية الشقوق الشعرية.
- مقاومة ممتازة للكربنة (ثاني أوكسيد الكربون).
- يسمح بمرور بخار الماء.
- مدعم بحبيبات متدرجة بعناية لحماية طويلة ومتانة وقساوة فائقتين.
- مقاومة لانتشار اللهب.
- سهل التطبيق والتشكيل بعدة نماذج.
- قدرة فائقة في التغطية وثباتية ممتازة للألوان.
- قوة التصاق ممتازة.

الخصائص الفيزيائية

-	-	رشة ناعمة بمظهر مطفي.	المظهر
-	-	حسب ألوان كتالوج "تايم ماروتكس".	اللون
-	ASTM D1475	$30 \pm 2 @ 0,03 \pm 1,70$ م	الثقل النوعي
-	-	لزوجة عالية.	اللزوجة
-	ASTM D2697	٪ 60	الحجم الصلب
-	(مم.	0,35 - 0,59) م/كجم عند سماكة طبقة جافة (0,6 - 1	معدل الانتشار النظري*

TA-25051

تايم ماروتكس

الاختبارات

Element	ASTM E84	اجتياز	مقاومة انتشار اللهب
مختبرات ويمبي / الإمارات العربية المتحدة	ISO 11890-2	26 جرام / لتر.	المواد العضوية المتطايرة
مختبرات ويمبي / الإمارات العربية المتحدة	BS EN 1062-3:2008 وفق	0,18 كجم/م ² . ساعة 0,5 / تصنيف W3	معدل نفاذية الماء
مختبرات ويمبي / الإمارات العربية المتحدة	ASTM G154-23	اجتياز 2500 ساعة	مقاومة الأشعة فوق البنفسجية

(* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوما للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا.
- يجب أن يكون السطح صلبا وخال من الثقوب والحفر والتوتوات وأي مناطق هشّة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الروايد والأترية والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "تايم ألتميت" أو "تايم كراك فيلر" أو "تايم ايبوكسي كراك فيلر" قبل البدء في دهان الأساس.

إرشادات التطبيق

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°م, وأن لا تزيد رطوبة السطح عن 8 %، والرطوبة النسبية المحيطة عن 70 %.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=9).
- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاما.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- تجنب التطبيق في الطقس العاصف والممطر وعند درجات الحرارة المرتفعة، وكذلك تحت أشعة الشمس المباشرة.

أدوات التطبيق

- المسطرين المعدني.
- المسطرين البلاستيكي
- سكين المعجون
- مسدس الرش الهوائي: حجم الفوهة المقترح : الكبيرة 6 مم / ضغط الهواء: 80-100 psi
- الإسفنج.

TA-25051

تايم ماروتكس

المخفف المقترح

الماء العذب.

نسبة التخفيف

جاهز للاستخدام.
 يمكن استخدام نسبة (1 - 2) % من الماء العذب للتخفيف عند الضرورة.
 وتعتمد على طبيعة الجو وظروف التنفيذ.

نظام الطلاء

○ طلاء طبقة من الأساس "تايم سلكس" حسب لون "تايم ماروتكس" وتركه حتى يجف تماما.

للشكل الناعم:

- طلاء طبقة واحدة من "تايم ماروتكس" باستخدام المسطرين المعدني.
- يتم تنعيم السطح وتنسيقه بالمسطين البلاستيكي ليعطي شكلا ومظهرا جماليا متناسقا (حسب الرغبة).

للشكل الخشن:

- طلاء طبقة واحدة من "تايم ماروتكس" باستخدام المسطرين المعدني.
- التشكيل باستخدام الاسفنج على سطح المنتج بشكل دائري.

لشكل الرمال:

- طلاء طبقة واحدة من "تايم ماروتكس" باستخدام المسطرين المعدني.
- يتم استخدام سكين المعجون بحركة عرضية للحصول على الشكل المطلوب.

لشكل الرش:

- طلاء طبقة واحدة من "تايم ماروتكس" باستخدام مسدس الرش الهوائي.
- كسح المنتج باستخدام المسطرين المعدني بشكل عشوائي.

ملاحظات :

- لتحقيق معدل الانتشار وللحصول على الشكل المطلوب يجب أن يقوم بعملية طلاء "تايم ماروتكس" منفذ محترف.
- يجب أن يتم الضغط بشدة بالمسطين أو البروة خلال التطبيق للحصول على التصاقية عالية.
- الأسطح التي تأخذ شكلا دائريا يجب إيلاءها أهمية خاصة لدى تنفيذ الطلاء.

زمن الجفاف

- الجفاف السطحي : ساعة.
 - الجفاف الصلب 24 ساعة.
 - الجفاف التام : 7 أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

TA-25051

تايم ماروتكس

وسائل التنظيف

بالماء العذب.

التعبئة

○ برميل 25 كجم.

التخزين وفترة الصلاحية

فترة الصلاحية: 12 شهرا عند درجة حرارة 25°م.
 التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أنثائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفاتضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
 ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.