

TA-16017

تايم اونكس

الوصف

دهان مائي ديكوري عالي الجودة يعتمد في تصنيعه على تمازج فريد لأنواع خاصة من المستحلبات الأكريليكية مع ملونات ذات تأثير خاص لإعطاء مظهر جميل.

الاستخدام

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية للفصول والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ومداخل البيوت الفخمة..إلخ .

الخصائص

- إمكانية التصميم بأشكال متعددة.
- يمنح الجدران مظهرا جميلا.
- مظهر معدني ممتاز .
- قوة التصاق جيدة جدا ومتانة عالية .
- قابلية جيدة للغسيل وثباتية في اللون.

الخصائص الفيزيائية

-	لمعة خفيفة.	المظهر
-	حسب ألوان كتالوج "تايم اونكس".	اللون
ASTM D1475	1,07	الثقل النوعي
ASTM D562	30	اللزوجة
ASTM D2697	٪ 27,20	الحجم الصلب
-	90 مايكرون لكل طبقة.	سماكة الطبقة الجافة
-	3م3/لتر.	معدل الانتشار النظري*

الاختبارات

ASTM	D2243	اجتياز	الاستقرار للتجمد
ASTM	D2243	اجتياز	الاستقرار للحرارة
ASTM	D1308	اجتياز (المنظفات المنزلية)	مقاومة الكيماويات
ASTM	D870	اجتياز	مقاومة الماء

(لتجنب الهدر ، يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها).

TA-16017

تايم اونكس

تجهيز السطح

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوما للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا.
- يجب أن يكون السطح صلبا وخاليا من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مائيّة مناسبة مثل "تايم ألتميت" أو "تايم كراك فيلر" أو "تايم ايبوكسي كراك فيلر" قبل البدء في دهان الأساس. (استشر قسم الدعم الفني)

إرشادات التطبيق

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن 8٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن 70٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=9).
- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاما.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق

- الرول: الرول الصوفي الناعم لطلاء الطبقة الأولى بشكل خفيف حتى إخفاء السطح المطبق عليه.
 - سكين المعجون: نوع خاص .
 - الإسفنج البحري & الإسفنج الطبيعي
- JA-16008

المخفف المقترح

لا يخفف.

نسبة التخفيف

جاهز للاستخدام.

TA-16017

تايم اونكس

نظام الطلاء

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلرين".
 - طلاء طبقتين من "تايم بوتلي" ويترك ليحجف جفافا تاما .
 - طلاء طبقة أو طبقتين من "تايم دي برايمر سلك" حسب اللون المحدد في كتالوج المنتج ويترك ليحجف جفافا تاما ،
 - طلاء طبقة واحدة من "تايم اونكس" بالرول و يترك مدة 4-6 ساعات ليحجف.
 - طلاء طبقة ثانية من "تايم اونكس" بسكين المعجون الخاصة أو المسطرين لتنفيذ التصميم المطلوب .
- يجب تنفيذ التصميم المطلوب خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق .

طريقة تطبيق أخرى:

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلرين".
- طلاء طبقتين من "تايم بوتلي" ويترك ليحجف جفافا تاما .
- طلاء طبقة أو طبقتين من "تايم دي برايمر سلك" حسب اللون المحدد في كتالوج المنتج ويترك ليحجف جفافا تاما.
- يطبق "تايم اونكس":
- - اللون الأول بالإسفنح البحري
- - اللون الثاني الإسفنح البحري
- - اللون الثالث الإسفنح البحري.
- يتم للمس بنعومة على كل الألوان بالإسفنح العادي للسطح لإعطاء نعومة للسطح كاملا.

زمن الجفاف

- الجفاف السطحي : (15-20) دقيقة.
 - الجفاف الصلب : 24 ساعة.
 - الجفاف التام : 7 أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

وسائل التنظيف

الماء العذب.

التعبئة

- جالون أمريكي (عبوة بلاستيكية) : 3,6 لترا .

التخزين وفترة الصلاحية

فترة الصلاحية : 24 شهرا عند درجة حرارة 25°م.
 التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

TA-16017

تايم اونكس

إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
 - يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفارغة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.