

TA-13009

تايم بوتيم

الوصف

معجون مائي عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على تركيبة خاصة، صمم لتسوية وتنعيم الأسطح.

الاستخدام

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والأسمنتية والخشبية والطوب الفخاري، ويعطي بعد الصنفرة سطحاً ناعماً.

الخصائص

- تعبئة ممتازة للمسامات.
- قوة التصاق فائقة مع السطح والطبقات التالية.
- سهولة التطبيق والصنفرة.
- محتوى منخفض جداً من المواد العضوية المتطايرة، ورائحة شبه معدومة.
- خالٍ من الفورمالدهيد والأمونيا وAPEO.

الشهادات

- مطابق للمواصفات القياسية السعودية رقم 2002/1251.

الخصائص الفيزيائية

-	مطفي	المظهر
-	أبيض.	اللون الثقل النوعي
-	ASTM D1475.	1,70
-	mPas 1000 × 9 ,	اللزوجة
ASTM D2697.	50 %.	الحجم الصلب
-	100 مايكرون.	سماكة الطبقة الجافة
-	3 م/2 كجم عند سماكة طبقة جافة 100 مايكرون.	معدل الانتشار النظري*

TA-13009

تايم بوتلي

الاختبارات

الولايات المتحدة الامريكية intertek مختبرات ويمبي - الامارات العربية المتحدة	المواصفة 24 EPA ISO 11890 - 2:2013	صفر 0,1 غرام/لتر	قيمة المواد العضوية المتطايرة
الامارات العربية المتحدة METS	LEED Requirements-Ver.4	اجتياز	اختبار انبعاث VOC بعد التطبيق
-	-	مطابق لمعيار MPI رقم 4.	MPI

(* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوما للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- للأسطح المدهونة مسبقا يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة.
- يجب أن يكون السطح متماسك وخال من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب إزالة جميع الزوائد الموجودة والتأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "تايم ألتميت" أو «تايم كراك فيلر» أو «تايم ايبوكسي كراك فيلر» قبل البدء في دهان الأساس.

إرشادات التطبيق

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°م, وأن لا تزيد رطوبة السطح عن 8 ٪, والرطوبة النسبية المحيطة عن 70 ٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح « 9 ».
- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاما.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما, ويجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.

أدوات التطبيق

سكين المعجون.

المخفف المقترح

لا يحتاج

TA-13009

تايم بوتلي

نظام الطلاء

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلرين" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات تايم حسب طبيعة السطح وتركه حتى الجفاف.
- طلاء طبقتين من المعجون "تايم بوتلي".
- تطبيق أي من الدهانات النهائية الإنشائية الداخلية من دهانات تايم.

زمن الجفاف

- الجفاف السطحي : 30 دقيقة.
- الجفاف الصلب : ساعتان.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين :
- (الحد الأدنى) ساعتان.
- (الحد الأعلى) خلال 48 ساعة.
- الجفاف التام : 7 أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

وسائل التنظيف

الماء العذب .

التعبئة

- برميل 25 كجم .

التخزين وفترة الصلاحية

فترة الصلاحية : 12 شهرا عند درجة حرارة 25°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.