

TA-16005

تايم ريجال

الوصف

دهان مائي ديكوري راقى، يعتمد في تصنيعه على مجموعة فعالة من مستحلبات الأكريليك ونوع خاص من المواد المألثة، يعطي مظهرا رخاميا جميلا وجذابا .

الاستخدام

يستخدم في التطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية للفسور والمكاتب والصالات والمعارض والفنادق والمطاعم ويمكن استخدامه في الحمامات والمطابخ وغيرها بعد استخدام "تايم ريجال كلير".

الخصائص

- يمنح مظهرا رخاميا فخما.
- ثباتية فائقة للألوان.
- متعدد الاستخدامات بعد إضافة طبقة "تايم ريجال كلير".
- سهل التطبيق.

الخصائص الفيزيائية

المظهر	مظهر رخامي.	-
اللون	حسب ألوان كتالوج "تايم ريجال".	-
الثقل النوعي	1,60	ASTM D1475
اللزوجة	لزوجة عالية	ASTM D562
الحجم الصلب	٪ 29	ASTM D2697
سماكة الطبقة الجافة	40 مايكرون لكل طبقة.	-
معدل الانتشار النظري*	4,4 م ² /لتر .	-
قيمة المواد العضوية المتطايرة 52,33 جرام / لتر.	-	-

(* معدل الانتشار العملي للمنتج يتوقف على السطح ودرجة حرارة الوسط المحيط وطريقة التطبيق وسماكة الطبقة الجافة الفعلية ونسبة الهدر، لتجنب الهدر ، يجب التأكد - عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها).

الاختبارات

الاستقرار للتجمد	اجتياز	ASTM D2243
الاستقرار للحرارة	اجتياز	ASTM D1849
مقاومة الماء	اجتياز	ASTM D870

TA-16005

تايم ريجال

تجهيز السطح

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوما للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا.
- يجب أن يكون السطح صلبا وخاليا من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعضن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "تايم ألتيميت" أو «تايم كراك فيلر» أو «تايم ايبوكسي كراك فيلر» قبل البدء في دهان الأساس.

إرشادات التطبيق

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن 8٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن 70٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=9).
- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاما.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.

أدوات التطبيق

- المسطرين المعدني: نوع خاص.
- سكين المعجون.

المخفف المقترح

لا يخفف.

نسبة التخفيف

جاهز للاستخدام.

نظام الطلاء

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلرين".
- طلاء طبقتين من "تايم بوتلي".
- طلاء طبقة أو طبقتين من «تايم دي برايمر سلك» بنفس لون "تايم ريجال".
- طلاء طبقة من "تايم ريجال" باستخدام المسطرين المعدني أو سكين المعجون حسب اللون المحدد.
- طلاء طبقة ثانية من "تايم ريجال" حسب الشكل المطلوب، ويمكن طلاء طبقات أخرى في حال الرغبة بإعطاء أشكال و تصاميم متعددة.
- عند بداية جفاف الملمس يتم البدء بتلميع السطح باستخدام المسطرين أو قطعة قماش.
- للحصول على لمعة عالية ينصح باستخدام "تايم ريجال كلير".
- يوصى باستخدام "تايم ريجال كلير" في المناطق التي يكون بها الطلاء عرضة للماء.

TA-16005

تايم ريجال

زمن الجفاف

- الجفاف السطحي : (12 – 15) دقيقة.
 - الجفاف الصلب : (2 – 3) ساعات.
 - الجفاف التام : 7 أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

وسائل التنظيف

الماء العذب.

التعبئة

- عبوة 1 لتر.
- جالون 3 لتر.
- برميل 9 لتر.

التخزين وفترة الصلاحية

فترة الصلاحية : 12 شهرا عند درجة حرارة 25°م.
 التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.