

## TA-16011

## تايم رونق

## الوصف

دهان مائي ديكوري، نهائي، يعتمد في تركيبه على مستحلب الأكريليك النقي وملونات خاصة مصممة لإعطاء البعد الصراوي .

## الاستخدام

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية في القصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ... إلخ.

## الخصائص

- يحاكي هذا المنتج الفريد من نوعه مظهر التلال الصراوية.
- يحوّل الجدران إلى لوحات فنية مستوحاة من الطبيعة.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- خالٍ من الفورمالدهايد والأمونيا و APEO.
- مدى واسع من الألوان.

## الخصائص الفيزيائية

-	معدني.	المظهر
-	حسب الألوان المعتمدة في كتالوج "تايم رونق".	اللون
ASTM D1475	1,05	الثقل النوعي
ASTM D562	95	اللزوجة
-	(4-5)م/2 لتر لكل طبقة.	معدل الانتشار النظري*
ASTM D2243	اجتياز	الاستقرار للحرارة

(\* معدل الانتشار العملي للمنتج يتوقف على السطح ودرجة حرارة الوسط المحيط وطريقة التطبيق وسماكة الطبقة الجافة الفعلية ونسبة الهدر. لتجنب الهدر ، يجب التأكد - عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها).

## تجهيز السطح

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوما للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا.
- يجب أن يكون السطح صلبا وخاليا من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالٍ من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعضف.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "تايم ألتميت" أو "تايم كراك فيلر" أو "تايم إيبوكسي كراك فيلر" قبل البدء في دهان الأساس. (استشر قسم الدعم الفني)

## TA-16011

## تايم رونق

## إرشادات التطبيق

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن 8٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن 70٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=9).
- يجب قلب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاما.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.

## أدوات التطبيق

- الفرشاة: نوع خاص.

## المخفف المقترح

- لا يخفف.

## نسبة التخفيف

- جاهز للاستخدام.

## نظام الطلاء

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلرين".
- طلاء طبقتين من "تايم بوتي".
- طلاء طبقتين من "تايم دي برايمر سيمي جلوس" حسب اللون المحدد لمنتج "تايم رونق" (الطبقة النهائية) باستخدام الروول الناعم أو الرش حيث يجب التأكد من نعومة السطح وكذلك عدم بقاء أثر علامات الروول .
- يجب دائما أن يكون لون المنتج "تايم دي برايمر سيمي جلوس" حسب لون "تايم رونق" (الطبقة النهائية).
- طلاء طبقة من (تايم رونق) باتجاه مائل أو بشكل أفقي وبحركة متعرجة باستخدام الفرشاة الخاصة الموصى بها.

## زمن الجفاف

- الجفاف السطحي : (15 - 20) دقيقة .
  - الجفاف الصلب : 5 ساعات.
  - الجفاف التام : 7 أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة من 525م

## وسائل التنظيف

- الماء العذب.

## التعبئة

- عبوة بلاستيكية : (3) لتر سائل.

TA-16011

تايم رونق

## التخزين وفترة الصلاحية

فترة الصلاحية : 24 شهرا عند درجة حرارة 25°م.  
 التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

## إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
  - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
  - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
  - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
  - يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

## تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.