

TI-11001

تايم سينسيكوت ساندينج سيلر

الوصف

أساس شفاف عديم الاصفرار خاص للسطوح الخشبية، مكون من مركب واحد، يعتمد في تصنيعه على راتنجات خاصة، يضاف على السطح الخشبي نعومة جيدة .

الاستخدام

يستخدم كأساس للتطبيقات الخارجية و الداخلية لجميع أنواع السطوح الخشبية مباشرة أو فوق صبغة "تايم وود ستاين"

الخصائص

- نعومة وخصائص ملء عالية
- سهل التنعيم بالصفرة
- خصائص التصاق ممتازة مع السطوح الخشبية ودهانات الطبقات العليا
- عالي المتانة

الخصائص الفيزيائية

-	مطفي	المظهر
.ASTM D-523	حوالي 25 عند زاوية 60°	اللمعة
-	شفاف.	اللون
.ASTM D-1475	0.978	الثقل النوعي
.ASTM D-562	130 وحدة كريس	اللزوجة
.ASTM D-5201	45 %	الحجم الصلب
-	السماكة المقترحة للطبقة الجافة 50 مايكرون لكل طبقة.	سماكة الطبقة
-	معدل الانتشار النظري 9 م ² /لتر، عند سماكة طبقة جافة 50 مايكرون.	معدل الانتشار
.ASTM D-4400	150 مايكرون	درجة التسييل
-	فوق 23°م.	نقطة الوميض

تجهيز السطح

- إعداد السطح وتحضيره وتنظيفه وتنعيمه جيداً بورق الصفرة.
- طلاء طبقة من صبغة "وود ستاين" عند الرغبة في استخدام طبقة من الصبغة.

TI-11001

تايم سينسيكوت ساندينج سيلر

أدوات التطبيق

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: (1.5 – 1.8) مم.
- الفرشاة: النوع الجيد و المناسب .
- سكين المعجون: النوع المناسب.

المخفف المقترح

تايم ثينر 507

نسبة التخفيف

- (20-25) % بالحجم عند استخدام أدوات التطبيق .
- وتعتمد على الظروف الجوية و ظروف التنفيذ عند الاستخدام .

نظام الطلاء

- طلاء طبقة أو طبقتين من أساس "تايم سينسيكوت ساندينج سيلر" فوق طبقة الصبغة، أو فوق السطح الخشبي مباشرة عند الرغبة في إظهار اللون الطبيعي للخشب.

تعليمات الاستخدام

- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق
- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً.
- يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن 10°م، وأن لاتزيد رطوبة سطح الجدار عن 8 %، وأن لاتزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70 %.

زمن الجفاف

- جفاف الملمس : 30 دقيقة.
- الجفاف التام : 4 ساعات.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين
 - الحد الأدنى : 3 - 4 ساعات
 - الحد الأعلى : غير محدد
- النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895

التعبئة

- جالون: 3.65 لتر

TI-11001

تايم سينسيكوت ساندينج سيلر

التخزين وفترة الصلاحية

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية عند درجة حرارة 25°م

إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها، المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.