

TA-15008

تايم تكتشر

الوصف

دهان رشة خشنة نهائية عالية الجودة، تعتمد في تصنيعها على المستحضرات الأكريليكية، ، تمتاز بمقاومتها للظروف الجوية وخواص عزل الحرارة و امتصاص الصوت.

الاستخدام

تستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية، على الأسطح الخرسانية والإسمنتية و الطوب الفخاري و أسطح الحديد والحديد المجلفن لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية ويمكن استخدامه على صفائح قنوات تكييف الهواء.

الخصائص

- مقاومة فائقة للظروف الجوية القاسية.
- مقاومة عالية للماء.
- خواص عزل للحرارة.
- خواص عزل صوت جيدة.
- متانة فائقة.
- يمكن تشكيلها بعدة تصاميم خشنة باستخدام الرول أو مسدس الرش.
- قوة التصاق ممتازة.
- سهولة التطبيق.

الشهادات

- مطابق للمواصفات القياسية السعودية رقم : 2017/2626.

الخصائص الفيزيائية

-	مطفي، رشة خشنة.	المظهر
-	حسب ألوان كتالوج تايم تكتشر.	اللون
ASTM D1475	1.90	الثقل النوعي
ASTM D562	لزوجة عالية.	اللزوجة
ASTM D2697	٪ 62	الحجم الصلب
-	0,33-0,12م/2كجم.	معدل الانتشار النظري*

TA-15008

تايم تكتشر

الاختبارات

الإمارات العربية المتحدة - مختبرات METS	ASTM D3960:2005	45,5 جرام / لتر	قيمة المواد العضوية المتطايرة
الإمارات العربية المتحدة - مختبرات METS	LEED Requirements-Ver.4	اجتياز	اختبار انبعاث VOC بعد التطبيق

(* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوما للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا.
- يجب أن يكون السطح صلبا وخال من الثقوب والحفر والتفتتات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "تايم ألتيميت" أو «تايم كراك فيلر» أو «تايم ايبوكسي كراك فيلر» قبل البدء في دهان الأساس «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن 8 ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن 70 ٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=9).
- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاما.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.

أدوات التطبيق

- مسدس الرش الهوائي: حجم الفوهة المقترح : المتوسطة 6 مم .
- ضغط الهواء: 80-100 psi
- الرول: النوع المناسب.

المخفف المقترح

الماء العذب.

نسبة التخفيف

- (3 - 5) ٪ بالحجم، في التطبيقات باستخدام مسدس الرش الهوائي.
- (1 - 3) ٪ بالحجم، في التطبيقات باستخدام الرول.
- وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التطبيق.

TA-15008

تايم تكتشر

نظام الطلاء

- طلاء طبقة واحدة من الأساس " تايم سلكس " حسب لون "تايم تكتشر" وتركه حتى يجف.
- طلاء طبقة واحدة من "تايم تكتشر" باستخدام مسدس الرش أو الرول .

زمن الجفاف

- الجفاف السطحي : ساعتان (يعتمد على السماكة).
- الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية:
- (الحد الأدنى) 24 ساعة (عند الرغبة).
- (الحد الأعلى) غير محدد.
- الجفاف التام : 7 أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

وسائل التنظيف

الماء العذب.

التعبئة

- برميل 25 كجم.

التخزين وفترة الصلاحية

فترة الصلاحية : 12 شهرا عند درجة حرارة 25°م.
 التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.