

TA-18001

تايم تايمستيك

الوصف

دهان مائي لامع ، يعتمد في تصنيعه على مستحضرات من مستحلب الأكريليك ، مصمم ليلائم التطبيقات الخارجية والداخلية في جميع الظروف الجوية

الاستخدام

يستخدم كدهان نهائي ، حيثما تكون الرغبة في الحصول على المظهر اللامع والملمس الناعم في التطبيقات الخارجية والداخلية ، على السطوح الخرسانية والإسمنتية والجبسية وسطوح الطوب الفخاري ، ويمكن استخدامه فوق طبقة الرشاش

الخصائص

- لمعة جيدة جداً ، وخصائص جيدة جداً في ثبات اللون.
- متانة وقوة عالية.
- مقاوم للظروف الجوية المختلفة.
- عالي المرونة.
- مقاومة جيدة للماء و القلويات و الأملاح.
- يتحمل الغسيل بالماء والصابون.

TA-18001

تايم تايمستيك

الخصائص الفيزيائية

-	لامع	المظهر
-	ينتج باللون الأبيض و بحسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات تايم	اللون
.ASTM D-523	فوق 60 عند زاوية 60°	اللمعة
ASTM D-1475	1.25 عند درجة حرارة 25°م	الثقل النوعي
	95 وحدة كريس عند درجة حرارة 25°م, ASTM D-562	اللزوجة
	ASTM D-5201, 48.86%	الحجم الصلب
-	السماكة المقترحة للطبقة الجافة 40 مايكرون لكل طبقة	سماكة الطبقة
-	معدل الانتشار النظري 12 م/2 لتر, عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون	معدل الانتشار
ASTM D-4400	200 مايكرون	درجة التسييل
ASTM D-870	اجتياز, 7 أيام	مقاومة الماء
ASTM D-1308	اجتياز, 7 أيام (محلول بتركيز 1 %)	مقاومة القلويات
ASTM D-1308	اجتياز, 7 أيام (محلول بتركيز 1.5 %)	مقاومة الأملاح
ASTM D-3359	اجتياز	قوة الالتصاق
ASTM D-522	اجتياز, قطر 3مم	المرونة
ASTM D-2243	اجتياز, 3 دورات	الاستقرار للتجمد
-	اجتياز, 49 يوماً عند درجة حرارة 50°م	الاستقرار للحرارة

تجهيز السطح

- للسطوح الجديدة الخرسانية و الإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري:
- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوماً للجفاف
 - يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح ناعم ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
 - طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات تايم و يترك حتى يجف تماماً

للسطوح المدهونة قديماً:

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت و الشحوم و الأتربة و الشوائب
- ملء التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة
- إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع وغير مسامي فإنه يجب تخشينه تخشياً خفيفاً
- يجب التأكد من توافق دهان الأساس مع الدهان القديم وذلك حسب توصيات المصنع

TA-18001

تايم تايمستيك

أدوات التطبيق

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: (1.5 – 1.8) مم
- الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم
- الفرشاة: النوع الجيد والمناسب

المخفف المقترح

الماء العذب

نسبة التخفيف

- (25 - 35) % بالحجم ، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق
- (15 - 25) % بالحجم ، عند استخدام الرول والفرشاة
- ويعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام

نظام الطلاء

للسطوح الخارجية:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "تايم سلكس" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات تايم حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف
- طلاء طبقتين من "تايم تايمستيك".

للسطوح الداخلية:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "تايم سلكس" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات تايم حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف
- طلاء طبقتين من معجون "تايم بوتلي" أو أي معجون مناسب من معاجين دهانات تايم وتنعيم السطح بصنفرته وتنظيفه من الغبار الناتج عن الصنفرة بقطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقتين من "تايم تايمستيك".

زمن الجفاف

- الجفاف السطحي : ساعة
- الجفاف التام : 4 ساعات
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين : 8 ساعات (الحد الأدنى)
- النتائج السابقة بموجب ASTM 5895

التعبئة

- جالون أمريكي
- برميل 18 لتر

التخزين وفترة الصلاحية

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية

TA-18001

تايم تايمستيك

إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أنثائه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
 - يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.