

TA-15015

تايم توب وايت

الوصف

دهان مائي مطفي عالي الجودة، مبني على بوليمير الأكريليك الخاص، متوفر بلون أبيض وبيض ناصع، صمم ليمنح خواص تطبيق فائقة. مثالي للتطبيق على الأسقف.

الاستخدام

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجسبية والطوب الفخاري، وعلى الأسقف حيثما يتطلب المظهر المطفي، مثل القصور والفنادق والمطارات والمستشفيات والمدارس والمنازل إلخ. ويمكن استخدامه كطبقة بطانة للدهانات المائية النهائية.

الخصائص

- قدرة تغطية استثنائية.
- قابلية عالية للتخفيف.
- إخفاء عيوب الأسقف.
- سهولة في التطبيق بدون تناثر.
- نعومة واستوائية ممتازة.
- قوة التصاق ممتازة.
- محتوى منخفض جداً من المواد العضوية المتطايرة ورائحة شبه معدومة.
- تركيبة خالية من الفورمالدهيد والأمونيا و APEO.
- مقاوم للبكتيريا داخل العبوة.

TA-15015

تايم توب وايت

الخصائص الفيزيائية

المظهر	مطفي	-
اللون	أبيض - أبيض ناصع	-
الثقل النوعي	١,00	ASTM D1475
اللزوجة	١٢0 وحدة كريس	ASTM D562
الحجم الصلب	٣٦ %	ASTM D2697
سماكة الطبقة الجافة	٣0 مايكرون لكل طبقة	-
معدل الانتشار النظري	١٠,٣ م ² /لتر	-
استقرار التجمد	اجتياز	ASTM D2243
استقرار التخزين	اجتياز	ASTM D1849

- معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، الظروف المحيطة، طريقة التطبيق، سماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر.
- لتجنب الهدر يجب التأكد عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "تايم ألتميت" قبل تطبيق الأساس (استشر قسم الدعم الفني).

إرشادات التطبيق

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- يمكن إضافة كمية كافية من الماء العذب للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية أثناء التطبيق.

TA-15015

تايم توب وايت

أدوات التطبيق

- الرول:
- الرول الناعم (النوع الموصى به: ديكور ناردين 8009 * كود: 1093).
- الفرشاة:
- النوع المناسب.

المخفف المقترح

الماء العذب.

نسبة التخفيف

- الرول والفرشاة : (30-50)٪ بالحجم
- تعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام.

نظام الطلاء

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلاير" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات تايم حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف تماماً.
- طلاء طبقتين من "تايم بوتي" أو "تايم جيسونيت" حسب نوع السطح.
- طلاء طبقتين من "تايم توب وايت".

زمن الجفاف

٣٠ دقيقة	الجفاف السطحي
٤ ساعات	الجفاف الصلب
٨ ساعات	الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى)
٧ أيام	الجفاف التام

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

وسائل التنظيف

الماء العذب.

التعبئة

- جالون : 5 كجم
- برميل : 20 كجم
- برميل : 25 كجم

TA-15015

تايم توب وايت

التخزين وفترة الصلاحية

- فترة الصلاحية: 24 شهراً عند درجة حرارة 25°م.
- التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أنثائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.