

TA-25015

تايم تراثي

الوصف

طلاء على شكل تراثي كثيف القوام مكون من مادتين، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية، ذو تشكيلات تراثية متنوعة، يمتاز بجمال الشكل وجاذبية المظهر ويعطي مظهر بيوت الطين القديمة .

الاستخدام

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري للبيوت التراثية العريقة.

الخصائص

- له شكل الديكور التراثي الجذاب بمظهر بيوت الطين القديمة.
- يمكن تشكيله بنماذج متعددة ذات مظهر جميل.
- مقاومة عالية لمختلف الظروف الجوية.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.

الخصائص الفيزيائية

| | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| - | - | المظهر مطفي. |
| - | اللون الطيني. | اللون |
| ASTM. D1475 | 1,85 | النقل النوعي للزوجات الحجم الصلب |
| - | ASTM D562. | mPas 1000 × 6,5 |
| - | ASTM D2697. | % 60 |
| - | 0,32 - 0,4 - 0,54) م/2كجم عند سماكة (1000 - 800 - 600) مايكرون / حسب التطبيق. | معدل الانتشار النظري* |

(* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح والظروف المحيطة وطريقة التطبيق وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج ومعدل الهدر .
لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوما للجفاف التام قبل تطبيق الأساس .
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا.
- يجب أن يكون السطح صلبا وخال من الثقوب والحفر والتواءات وأي مناطق هشّة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مائلة مناسبة مثل "تايم ألتميت" أو «تايم كراك فيلر» أو «تايم ايبوكسي كراك فيلر» قبل البدء في دهان الأساس.

TA-25015

تايم ترائي

إرشادات التطبيق

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن 8 ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن 70 ٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=9).
- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاما.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية خلال تطبيق الدهان.

أدوات التطبيق

يطبق يدويا بعد ارتداء القفازات الواقية.

المخفف المقترح

الماء العذب.

نسبة التخفيف

جاهز للاستخدام ، ويمكن استخدام الماء العذب في التخفيف عند الضرورة للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق ويعتمد ذلك على الظروف الجوية المحيطة عند التنفيذ.

نسبة المزج بالوزن:

الطلاء ألياف : 1 كجم

القش المعالج : 6 جرام

نظام الطلاء

للتطبيقات الداخلية:

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلرين" وتركه حتى يجف.
- مزج الطلاء جيدا مع ألياف القش المعالج قبل التطبيق مباشرة.
- طلاء طبقة واحدة من "تايم ترائي" بالسماكة المطلوبة.
- تنسيق الديكور والمظهر المطلوب حسب الرغبة.

للتطبيقات الخارجية:

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلركس" وتركه حتى يجف.
- مزج الطلاء جيدا مع ألياف القش المعالج قبل التطبيق مباشرة.
- طلاء طبقة واحدة من "تايم ترائي" بالسماكة المطلوبة.
- تنسيق الديكور والمظهر المطلوب حسب الرغبة.

TA-25015

تايم تراثي

زمن الجفاف

- الجفاف السطحي : ساعتان (يعتمد على سماكة الطبقة).
 - الجفاف الصلب : 48 ساعة.
 - الجفاف التام : 7 أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

وسائل التنظيف

بالماء العذب.

التعبئة

- برميل : 12,5 كجم.
- برميل : 25 كجم.

التخزين وفترة الصلاحية

فترة الصلاحية : 12 شهرا عند درجة حرارة 25°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.