

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: 24 شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية .

ارشادات التطبيق :

للسطوح الجديدة:

جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 30 يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.

يجب معالجة السطح وإزالة جميع الزوائد الموجودة حتى الوصول إلى سطح مناسب للتطبيق.

للسطوح المدهونة قديماً

إزالة الدهان القديم إزالة تامة.

يجب أن تكون الأسطح نظيفة وجافة وخالية من الأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.

معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألنة مناسبة قبل البدء في دهان الأساس.

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء. وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال .

تعليمات خاصة :

- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم جف الطبقة السابقة تماماً.
- يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن 10°م، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8 %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70 % .

الوصف :

دهان مائي عالي الجودة لطلاء السطوح الداخلية. بخصائص تطبيقية جيدة جداً ومظهر مطفي ناعم اللمس. يعتمد في تصنيعه على ديكرييل كوبوليمر.

الخصائص :

تايم ديكرييل يحتوي على الميزات التالية:

محتوى منخفض جداً في المركبات العضوية المتطايرة فقط 16 Gms/liter .

رائحة منخفضة جداً

التصاق ممتاز

مظهر جذاب

الخصائص :

المظهر: مطفي ناعم اللمس

اللون:

ينتج باللون الأبيض

النقل النوعي: 1.53 , ASTM D1475

اللزوجة: 95 وحدة كريس عند درجة حرارة 35 °م .

الحجم الصلب: 36 % , ASTM D2697

سماكة الطبقة الجافة : 30 مايكرون لكل طبقة.

معدل الانتشار النظري: 12 م²/لتر

الاستقرار للتجمد: اجتياز 3 دورات. ASTM D2243

الاستقرار للحرارة: اجتياز 30 يوماً عند درجة حرارة 50 °م .

قيمة المواد العضوية

المنظارية:

المظهر: مطفي.

اللون:

ينتج باللون الأبيض

النقل النوعي: 1.53 , ASTM D1475

اللزوجة: 95 وحدة كريس عند درجة حرارة 35 °م .

الحجم الصلب: 35 % , ASTM D2697

سماكة الطبقة الجافة : 30 مايكرون لكل طبقة.

معدل الانتشار النظري: 11.6 م²/لتر

الاستخدام :

يستخدم كدهان نهائي على السطوح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والألواح المضغوطة و سطوح الطوب الفخاري في التطبيقات الداخلية . وخاصة في المناطق التي يطلب فيها من الدهان مقاومة العوامل الجوية القاسية.

زمن الجفاف :

الجفاف السطحي 30 دقيقة.

الجفاف التام ساعتان.

الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) 4 ساعات.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

ادوات التطبيق :

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: (1.5 – 1.8) مم.

البرول: النوع المقترح: البرول الصوفي الناعم.

الفرشاة: النوع الجيد والمناسب.

المخفف المقترح :

الماء العذب.

نسبة التخفيف :

(20 – 30) % بالحجم. عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.

(10 – 20) % بالحجم. عند استخدام البرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام.

تنظيف الادوات :

الماء العذب.

التعبئة :

جالون أمريكي .

برميل 25 كجم .