

إرشادات التطبيق :

إعداد الأسطح :

- للسطوح الجديدة الخرسانية و الإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري
- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٣٠ يوماً للجفاف .
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفتها حتى الوصول إلى سطح ناعم ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات تايم و يترك حتى يجف تماماً.
- للسطوح الدهونة قديماً
- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً .
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت و الشحوم و الأتربة و الشوائب.
- ملء التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة . و يترك ليجف ثم صنفرته . و يطلى بمادة أساس " سي برايمر : تايم " .
- إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع وغير مسامي فإنه يجب خشنه خشناً خفيفاً.
- يجب التأكد من توافق دهان الأساس مع الدهان القديم وذلك حسب توصيات المصنع.
- طلاء طبقة من الأساس " تايم سلكس " أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات تايم حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف تماماً.
- طلاء طبقة واحدة من " نيو تكس : تايم " باستخدام المسطرين المعدني.
- تشكيل المظهر المطلوب باستخدام البروة البلاستيكية الخشنة. وتنظيف البروة من الحبيبات العالقة بالإسفنج المشبع بالماء عند الضرورة في أثناء التشكيل (حسب الرغبة).
- ملاحظات :

- ١-لتحقيق معدل الانتشار و للحصول على الشكل المطلوب يجب أن يقوم بعملية طلاء " نيو تكس : تايم " منفذ محترف .
- ٢- يجب أن يتم الضغط بشدة بالمسطين أو البروة خلال التطبيق للحصول على التصاقية عالية .
- ٣- السطوح التي تأخذ شكلاً دائرياً يجب إيلاعها أهمية خاصة لدى تنفيذ الطلاء.

إرشادات السلامة :

- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء. وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل. فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال .

تعليمات خاصة :

- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
 - التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
 - عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
 - عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً.
 - يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
 - يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م. وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨٪. وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪ .

الوصف :

طلاء نهائي. يظهر الرشّة. يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية. جذاب وقوي يعطي وجهاً متناسقاً بنشققات ديكورية طولية على شكل أخايد ومظهر أنيق.

الخصائص :

يتميز طلاء " نيو تكس : تايم " بالخصائص التالية:

مقاومة عالية للرطوبة والحرارة والعوامل الجوية القاسية.

مقاومة عالية للاحتكاك والخدش.

سهل الاستخدام والتشكيل.

طبقة نهائية ناعمة بشكل الرشّة .

الخصائص :

المظهر:	ينتج باللون الأبيض وحسب مجموعة الألوان المعتمدة في
اللون:	١,٩ عند درجة حرارة ٢٥°م.
الثقل النوعي:	لزوجة عالية.
اللزوجة:	٨٢٪، ASTM D-5201.
الحجم الصلب:	(٠,٣٨ - ٠,٤٢) م / كجم.
معدل الانتشار:	ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة

الاستخدام :

يستخدم كطلاء نهائي في التطبيقات الخارجية على السطوح الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري. فوق طبقة من أساس مناسب من أساسات دهانات تايم. كما يمكن استخدامه في التطبيقات الداخلية.

زمن الجفاف :

الجفاف السطحي	ساعتان.
الجفاف التام	٢٤ ساعة.
الجفاف الصلب	٤٨ ساعة.

ادوات التطبيق :

بالإسفنج المشبع بالماء العذب.

المخفف المقترح :

الماء العذب.

نسبة التخفيف :

جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

يمكن استخدام نسبة (١ - ٢) ٪ من الماء العذب للتخفيف عند الضرورة.

وتعتمد على طبيعة الجو وظروف التنفيذ.

تنظيف الأدوات :

الماء العذب.

التعبئة :

برميل ٣٠ كجم .

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية .