

## المخفف المقترح :

الماء العذب.

## نسبة التخفيف :

( 10 - 0 ) % بالحجم، عند استخدام مسدس الرش اللاهوائي في التطبيق.

( 15 - 25 ) % بالحجم، عند استخدام مسدس الرش الهوائي في التطبيق.

( 10 - 15 ) % بالحجم، عند استخدام الروول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام.

## تنظيف الأدوات :

الماء العذب.

## التعبئة :

جالون أمريكي .

برميل 18 لتر .

## مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: 12 شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية .

## ارشادات التطبيق :

## إعداد الأسطح :

للسطوح الجديدة الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوماً للجفاف .

- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفتها حتى الوصول إلى سطح ناعم ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.

- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات تايم و يترك حتى يجف تماماً .

- للسطوح الدهونة قديماً

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً .

- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة و الشوائب.

- ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة .

- إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع وغير مسامي فإنه يجب تخشينه تخشيباً خفيفاً .

- يجب التأكد من توافق دهان الأساس مع الدهان القديم وذلك حسب توصيات المصنع .

- طلاء طبقتين من تايم نופا .

## ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال .

## تعليمات خاصة :

- يجب تقليم الدهان جيداً قبل الاستخدام.

- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.

- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.

- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً.

- يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.

- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

- يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن 10°م، وأن لا تزيد رطوبة

سطح الجدار عن 8 %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70 % .

## الوصف :

دهان مائي أكرليك نقي 100 % حريري ناعم الملمس للتطبيقات الداخلية . يعتمد في تصنيعه على تكنولوجيا الترابط التصالبي الفريدة و الميزة التي تمنح الدهان قوة الالتصاق عالية جدا و يتميز بسهولة ازالة البقع و الأوساخ و قابلية الغسيل بالماء و المنظفات . اجتاز سبعة الف دورة جامعة دورتموند بألمانيا . و يتضمن تركيبة خاصة تمنع إنتشار اللهب مع مقاومة ممتازة لنمو المايكروبات . كما يتميز بقلّة المواد العضوية المتطايرة فيه مما يجعله متلائماً مع أعلى الاشتراطات العالمية للحفاظ على البيئة.

## الخصائص :

يتميز طلاء " تايم نופا " بالخصائص التالية:

- مسؤول بيئياً
- ازالة البقع و الأوساخ بسهولة .
- مانع لانتشار اللهب .
- مقاومة ممتازة لنمو الميكروبات .
- قوة التصاق عالية على السطوح الخرسانية و الإسمنتية و الطوب .
- ثبات عالٍ للألوان .
- خالٍ من الفورمالدهيد .
- خالٍ من APEO .
- قليل المواد العضوية المتطايرة ( قليل الرائحة ) .

## الخصائص الفيزيائية :

الظهر: حريري ناعم الملمس .

اللون: ينتج باللون الأبيض و بحسب مجموعة الألوان المعتمدة في

كتالوج ألوان دهانات تايم.

الثقل النوعي: 1.28 عند درجة حرارة 25°م.

اللزوجة: 105 وحدة كريس عند درجة حرارة 25°م .

الحجم الصلب: 40 %، ASTM D-2697.

معدل الانتشار: ( 10.50 ) م / 2 لتر . عند سماكة طبقة جافة 40 مايكرون

درجة التسييل: 200 مايكرون ASTM D-4400.

مقاومة الماء: اجتياز 7 ايام ASTM D-1735-04.

مقاومة القلوبات: اجتياز 7 ايام ( محلول بتركيز 1.5 % ) ASTM D-1308-02.

مقاومة الاملاح: اجتياز 7 ايام ( محلول بتركيز 1.5 % ) ASTM D-1308-02.

قوة الالتصاق: اجتياز ASTM D-3359-04.

الاستقرار للتجمد: اجتياز 3 دورات ASTM D-2243.

الاستقرار للحرارة: اجتياز 30 يوم عند حرارة 25°م.

قيمة المواد العضوية المتطايرة: 1.3 جم / لتر عند درجة حرارة 280 °م.

العضوية المتطايرة

## الاستخدام :

يستخدم كطبقة نهائية على الأسطح الخرسانية و الأسمنتية و الأسمنتية و الألواح المضغوطة و سطوح الطوب الفخاري في التطبيقات الداخلية حيثما يتطلب سهولة التنظيف في الفنادق و المستشفيات و المطارات و المدارس و القصور و المجمعات السكنية و أي أماكن مكتظة بالناس

## زمن الجفاف :

الجفاف السطحي ساعة واحدة .

الجفاف التام 4 ساعات .

الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين ( الحد الأدنى ) 8 ساعات

## ادوات التطبيق :

- مسدس الرش اللاهوائي ( لايرس - اكسيلير )

- حجم الفوهة المقترح ( 0.015 - 0.021 ) بوصة

- الضغط عند الفوهة : 15 ميجاباسكال 2100 psi

- مسدس الرش الهوائي : حجم الفوهة المقترح: ( 1.5 - 1.8 ) مم.

- الروول: النوع المقترح: الروول الصوفي الناعم.

- الفرشاة: النوع الجيد والمناسب.