

تنظيف الادوات :

الماء العذب.

التعبئة :

جالون أمريكي .

برميل ١٨ لتر .

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية .

إرشادات التطبيق :

إعداد الأسطح :

للسطوح الجديدة الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف .

- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح ناعم ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط .

- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات تايم و يترك حتى يجف تماماً.

للسطوح الدهونة قديماً

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجرباً .

- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيت والشحوم والأتربة والشوائب .

- ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة .

- إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع وغير مسامي فإنه يجب خشينه خشناً خفيفاً .

- يجب التأكد من توافق دهان الأساس مع الدهان القديم وذلك حسب توصيات المصنع.

للسطوح الخارجية:

طلاء طبقة واحدة من الأساس "تايم سلكرس" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات تايم حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف.

طلاء طبقتين من "تايم بيور - تايم".

للسطوح الداخلية :

طلاء طبقة واحدة من الأساس "تايم سلكرس" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات تايم حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف.

طلاء طبقتين من معجون "معجون ممتاز - تايم" أو "معجون أوليو بوتي - تايم" وتنعيم السطح بصنفرته وتنظيفه من الغبار الناتج عن الصنفرة.

طلاء طبقتين من "تايم بيور - تايم".

إرشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء. وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل. فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً بإخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال .

تعليمات خاصة :

- يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً.
- يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م. وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨٪. وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪ .

الوصف :

دهان مائي عالي الجودة . صمم خصيصاً للتطبيقات الخارجية و الداخلية يعتمد في تصنيعه على مستحضرات من المستحلبات الاكريليكية النقية و يناسب جميع أنواع الظروف الجوية .

الخصائص :

يتميز دهان تايم بيور - تايم بالخصائص التالية:

ياقوم الظروف الجوية المختلفة .

مقومة متازة للغسيل بالماء و المنظفات ..

قوي الالتصاق انسيابي و جيد التسوية .

خصائص جيدة جداً في ثبات اللون .

مقاومة جيدة للماء و القلويات و الأملاح .

مظهر صدف البيض ملمس ناعم

محتوى منخفض جداً من المواد العضوية و المتطايرة .

خال من الفورمالدهيد.

خال من مادة APEO

خال من الامونيا .

الخصائص :

المظهر:

اللون:

النقل النوعي:

للزوجة:

الحجم الصلب:

سماكة الطبقة:

معدل الانتشار:

درجة التسييل:

مقاومة الماء:

مقاومة القلويات:

مقاومة الأملاح:

قوة الالتصاق:

المرونة:

الاستقرار للتجمد:

الاستقرار للحرارة:

صدف البيض
ينتج باللون الأبيض و بحسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات تايم.

١,٣ عند درجة حرارة ٢٥ °م. ASTM D-1475

٩٥ وحدة كريس عند درجة حرارة ٢٥ °م. ASTM D-562

٣١ ٪ ASTM D-5201

السماكة المقترحة للطبقة الجافة ٣٠ مايكرون لكل طبقة.

معدل الانتشار النظري ١٢م^٢/لتر. عند سماكة طبقة جافة ٣٠ مايكرون.

٢٠٠ مايكرون. ASTM D-4400

اجتياز ٧ أيام. ASTM D-870

اجتياز ٧ أيام (محلول بتركيز ١ ٪) ASTM D-1308

اجتياز ٧ أيام (محلول بتركيز ١,٥ ٪) ASTM D-1308

اجتياز ASTM D-3359

اجتياز قطر ٣مم. ASTM D-522

اجتياز ٣ دورات. ASTM D-2243

اجتياز ٤٩ يوماً عند درجة حرارة ٥٠ °م.

الاستخدام :

يستخدم كدهان طبقة نهائية بمظهر صدف البيض ناعم للملمس في التطبيقات الخارجية و الداخلية . و على السطوح الخرسانية و الاسمنتية و الجبسية و سطوح الطوب الفخاري .

زمن الجفاف :

- الجفاف السطحي ٣٠ دقيقة

- الجفاف التام ٤ ساعات.

- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ٨ ساعات.

النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.

ادوات التطبيق :

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: (١,٥ - ١,٨) مم.

البرول: النوع المقترح: البرول الصوفي الناعم.

الفرشاة: النوع الجيد والمناسب.

المخفف المقترح :

الماء العذب.

نسبة التخفيف :

(٢٥ - ٣٥) ٪ بالحجم. عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.

(١٠ - ١٥) ٪ بالحجم. عند استخدام البرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام.