

ارشادات التطبيق :

إعداد الأسطح:

للسطوح الجديدة الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة ختاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف.
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح ناعم ثم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات تام وترك حتى يجف تماماً

للسطوح الدهونية

- إزالة الدهان القديم إن كان متقدراً أو متجرداً.

- التأكيد من خلو السطح من الغبار والريوت والشحوم والأترية والشوائب.
- ملء التشققات والخفر الصغيرة بادة مائة مناسبة.

إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع وغير مسامي فإنه يجب خشينه خشيناً خفيفاً.

يجب التأكيد من توافق دهان الأساس مع الدهان القديم وذلك حسب توصيات المصنع طلاء طبقة واحدة من الأساس "سلر داخلني - تام". أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف.

طلاء طبقتين من "معجون أوليو بوتي - تام".
يكون طلاء طبقة إضافية عند الحاجة مع مراعاة زمن الجفاف لكل طبقة.
صنفرة السطح بعد الجفاف وتنظيفه من غبار الصنفرة بقطعة قماش أو بالهواء المضغوط.

ارشادات السلامة :

يجب جتنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخرجه في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية، وبنصح دائماً بالأخذ الاحتياطات الازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.

تعليمات خاصة :

- يجب تقليل الدهان جيداً قبل الاستخدام.
 - التخفيف إلى الدرجة الازمة باستخدام الماء للحصول على الزوجة المناسبة للتطبيق.
 - عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
 - عدم طلاء الطبقة التالية ما لم يجف الطبقة السابقة تماماً.
 - يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
 - يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاوة عن ١٠°م، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨٪، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.