

إرشادات التطبيق :

إعداد السطح وتحضيره جيداً بتنظيفه بشكل مناسب.
طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة برايمكس" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف .
طلاء طبقة واحدة من الرش "الجزيرة تكتشر" باستخدام مسدس الرش أو الرول.

إرشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء.
وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية.
وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال .

تعليمات خاصة :

- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً.
- يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن 10°م. وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8 ٪، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70 ٪ .

الوصف :

رشة خشنة عالية الجودة، للتطبيقات الخارجية، ممتاز بمقاومتها للظروف الجوية. وذات خصائص تمنحها تشكيلات حبيبية زخرفية بنماذج متنوعة يمكن تشكيلها بالرول أو مسدس الرش. تعتمد في تصنيعها على المستحضرات الأكريليكية.

الخصائص :

تتميز رشة "الجزيرة تكتشر" بالخصائص التالية:
حماية السطح من الخارج. ومنحه الديكور الزخرفي.
مقاومة للعوامل الجوية القاسية، وخاصة درجات الحرارة العالية والرطوبة.
مقاومة عالية للغسيل بالماء.

يمكن تشكيلها بعدة نماذج من التصميمات الخشنة، سواء باستخدام الرول أو مسدس الرش.
سهولة الاستخدام.

الخصائص :

المظهر:	مطفي، رشة ناعمة.
اللون:	تنتج باللون الأبيض وبحسب مجموعة الألوان المعتمدة في كاتالوج ألوان دهانات تايم.
الثقل النوعي:	1.9 عند درجة حرارة 25°م.
اللزوجة:	(7.0 – 5.5) mPas عند درجة حرارة 40°م.
نقطة التجميد:	فوق 70°م.
معدل الانتشار:	(2.0 – 1.5) م / كجم.
	ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

الاستخدام :

تستخدم الرش "الجزيرة تكتشر" كطلاء في التطبيقات الخارجية على السطوح الخرسانية والإسمنتية و سطوح الطوب الفخاري. فوق طبقة من أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة.

زمن الجفاف :

الجفاف السطحي
(يعتمد على السماكة).
الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية (الحد الأدنى) 24 ساعة
(عند الرغبة).
(الحد الأعلى) غير محدد

ادوات التطبيق :

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: (5.5 – 8.0) مم.
الرول: النوع المقترح: إسفنجي.

المخفف المقترح :

الماء العذب.

نسبة التخفيف :

(3 – 5) ٪ بالحجم. في التطبيقات باستخدام مسدس الرش.
(1 – 3) ٪ بالحجم. في التطبيقات باستخدام الرول.
وتعتمد على الظروف الجوية المحيطة عند التنفيذ.

تنظيف الادوات :

الماء العذب.

التعبئة :

برميل 25 كجم .

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: 12 شهراً في مكان جاف ومعتدل التهوية .