

ارشادات التطبيق :

إعداد السطح وتحضيره بتنظيفه بشكل مناسب.
مزج الأساس مع المصطب بشكل جلوس جانس حسب النسبة المقترحة.
تخفيف المزيج بالمخفف بالنسب المقترحة.
عند الرغبة في الحصول على المظهر الطبيعي للسطح الخشبي:
طلاء طبقتين من الأساس "تايم يورثان ساندبنغ سيلر".
صنفرة الأساس وتنظيفه جيداً.
طلاء طبقتين من "تايم يورثان وود كلير جلوس".
عند الرغبة في استخدام صبغة الأخشاب:
طلاء صبغة "تايم وود ستاين" حسب الرغبة.
طلاء طبقتين من الأساس "تايم يورثان ساندبنغ سيلر".
صنفرة الأساس وتنظيفه جيداً.
طلاء طبقتين من دهان "تايم يورثان وود كلير جلوس".
ملاحظة: في حال السطوح الخشنة يمكن طلاء طبقات إضافية من الأساس "تايم يورثان ساندبنغ سيلر" في كلا الحالتين السابقتين.

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء. وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.

تعليمات خاصة :

يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً.
يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م. وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨٪، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.

الوصف :

طلاء طبقة نهائية لامع شفاف للسطوح الخشبية. جلوس از بالجودة العالية و مقاومة الأشعة فوق البنفسجية و عدم الاصفرار و نعومة اللمس. مكون من مركبين. يعتمد في تصنيعه على راتنجات البولي يورثان.

الخصائص :

يتميز "تايم يورثان وود كلير جلوس" بالخصائص التالية:

مظهر شفاف جلوس از.
خصائص جلوس از في مقاومة الاصفرار.
مقاومة جلوس از للظروف الجوية.
خصائص التصاق وقساوة جلوس از.
مقاومة عالية للمذيبات.

الخصائص :

المظهر:	اللون:
لامع	شفاف.
	٠.٩٥ (بعد مزج المركبين). ASTM D-1475.
	٢٠ ثانية، فور كابت ٤. (بعد مزج المركبين). D-1200
	٣٠٪. ASTM D-5201.
	السماكة المقترحة للطبقة الجافة ٣٠ مايكرون لكل طب
	معدل الانتشار النظري ١٠ م ^٢ /لتر، عند سماكة طبقة ٦
	حتى ١٠٠ مايكرون. ASTM D-4400.
	اجتياز بقلم 4 H. ASTM D-3363.
	اجتياز عند ١ كغ. ASTM D-5178.
	اجتياز عند قطر ٣ مم. ASTM D-522.
	اجتياز. ASTM D-3359.
	اجتياز. ASTM D-870.
	اجتياز. ASTM D-1308.
	٢٣° م .
	نقطة الوميض:
	النقل النوعي:
	اللزوجة:
	الحجم الصلب:
	سماكة الطبقة:
	معدل الانتشار:
	درجة التسبيل:
	القساوة:
	مقاومة الخدش:
	الثني:
	قوة الالتصاق:
	مقاومة الماء:
	مقاومة الكيماويات:

الاستخدام :

يستخدم كدهان طبقة نهائية على السطوح الخشبية في التطبيقات الخارجية والداخلية. ويمكن استخدامه كدهان نهائي فوق طبقة صبغة الأخشاب "تايم وود ستاين".

نسبة المزج :

دهان الأساس	المصطب
٤	١

بالحجم

فترة الصلاحية

٩ ساعات عند درجة حرارة ٢٥°م.

ادوات التطبيق :

مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: (١.٥ - ١.٨) مم.

المخفف :

"تايم ثينر ٥٠٧".

نسبة التخفيف :

(١٠ - ١٥) ٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.

نسبة التخفيف :

جفاف اللمس ساعة واحدة .
الجفاف التام ١٢ ساعة.
الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين جلوس تاليتين
الحد الأدنى ١٢ ساعة.
النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895

التعبئة :

الأساس	المصطب
٢.٨٨ لتر	٠.٧٢ لتر

جالون:

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.