

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

إرشادات التطبيق :

لسطوح الباني:

إعداد السطح بصنفرته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم والأثرية والأوساخ تماماً من السطح.

تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط.

طلاء طبقة من الأساس "تايم سلبين" أو "سي برايمر : تايم"، أو أي أساس آخر من أساسات دهانات تايم المناسبة للسطح.

طلاء طبقة أو طبقتين من المعجون "إيزي بوتلي : تايم" أو "أوليو بوتلي : تايم" للسطوح الداخلية فقط عند الرغبة في الحصول على سطح ناعم الملمس.

طلاء طبقتين من دهان "تايم جلوس تايمل".

للسطوح الحديدية:

إعداد السطح الحديدي بصنفرته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.

تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو قطعة قماش لينة مبللة بمخفف "تايم ثينر ٥٠٤". وتركه حتى يجف تماماً.

طلاء طبقة أو طبقتين من الأساس "ريد أوكسيد برايمر : تايم"، مع مراعاة زمن الجفاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية.

طلاء طبقتين من الدهان النهائي "تايم جلوس تايمل" مع مراعاة زمن الجفاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية.

إرشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.

تعليمات خاصة :

- يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً.
- يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م، وأن لا تزيد رطوبة

سطح الجدار عن ٨٪، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.

الوصف :

دهان زيتي نهائي لامع عالي الجودة للتطبيقات الخارجية والداخلية. له خصائص جيدة جداً في ثبات اللامعة ويمنح السطح المظهر المستوي الناعم، يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الألكيدية المعدلة.

الخصائص :

يتميز دهان "تايم جلوس تايمل" بالخصائص التالية:

مطابق للمواصفات السعودية ٤٧٢/٢٠٠٢.

عالي اللامعة .

خصائص ممتازة في التغطية.

خصائص جيدة جداً في مقاومة الظروف الجوية.

خصائص جيدة جداً في ثبات اللامعة.

قابل للغسيل بالماء والصابون.

الخصائص :

المظهر:	لامع .
اللامعة:	فوق ٨٥ عند زاوية ٦٠ ° ASTM D-523.
اللون:	ينتج باللون الأبيض و بحسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دما
الثقل النوعي:	١,١٢ ASTM D-1475.
اللزوجة:	٩٠ وحدة كريس. ASTM D-562.
الحجم الصلب:	٤٦,٣٠ ASTM D-5201.
سماعة الطبقة:	السماعة المقترحة للطبقة الجافة ٣٠ مايكرون لكل طبقة.
معدل الانتشار:	معدل الانتشار النظري ١٥,٤٠ م ^٢ /لتر، عند سماعة طبقة جافة
معدل التغطية:	فوق ٩٥ ٪، عند سماعة ١٠٠ مايكرون للطبقة الرطبة.
درجة التسييل:	١٥٠ مايكرون ASTM D-4400.
القساوة:	اجتياز بقلم 4 H ASTM D-3363.
مقاومة الخدش:	اجتياز عند ١ كجم. ASTM D-5178.
الثني:	اجتياز عند قطر ٣ مم. ASTM D-522.
قوة الالتصاق:	اجتياز. ASTM D-3359.
مقاومة الماء:	اجتياز. ASTM D-870.
نقطة التوميض:	٣٨ °م.
المظهر:	لامع.

الاستخدام :

يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية والأسمنتية والجبسية والخشبية . وكذلك على السطوح الحديدية.

زمن الجفاف :

جفاف الملمس	ساعة ونصف الساعة .
الجفاف السطحي	٣ ساعات.
الجفاف التام	١٦ ساعة.
الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى)	٢٤ ساعة.
النتائج السابقة بموجب ASTM D-5895.	

أدوات التطبيق :

مسدس الرش:	حجم الفوهة المقترح: (١,٥ - ١,٨) مم.
البرول:	النوع المقترح: البرول الصوفي الناعم.
الفرشاة:	النوع الجيد والمناسب.

المخفف المقترح :

"تايم ثينر ٥٠٤".

نسبة التخفيف :

(٢٠ - ٢٥) ٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.

(١٠ - ١٥) ٪ بالحجم، عند استخدام البرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.

تنظيف الأدوات :

"تايم ثينر ٥٠٤".

التعبئة :

جالون أمريكي .

برميل ٤ جالون .

برميل ٥ جالون .