

تنظيف الأدوات :

الماء العذب.

التعبئة :

جالون أمريكي .

برميل ١٨ لتراً .

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية .

إرشادات التطبيق :

إعداد الأسطح :

** للسطوح الجديدة الخرسانية و الإسمنتية و سطوح الطوب الفخاري :

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف .
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح ناعم ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.

- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات تايم و يترك حتى يجف تماماً.

** للسطوح الدهنية قديماً :

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً .
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيت و الشحوم و الأتربة و الشوائب .
- ملء التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة .
- إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع وغير مسامي فإنه يجب خشنه خشنيناً خفيفاً .
- يجب التأكد من توافق دهان الأساس مع الدهان القديم وذلك حسب توصيات المصنع.

** للسطوح الخارجية :

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "تايم سلكس" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات تايم حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف .
- طلاء طبقتين من تايم سيمي تايمستك .

** للسطوح الداخلية :

- طلاء طبقة واحدة من الأساس " تايم سلكس " أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات تايم حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف .
- طلاء طبقتين من معجون "معجون ممتاز - تايم" أو أي معجون مناسب من معاجين دهانات تايم وتنعيم السطح بصنفرته وتنظيفه من الغبار الناتج عن الصنفرة بقطعة قماش أو بالهواء المضغوط .
- طلاء طبقتين من تايم جلوس تايمستك .

إرشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية، وينصح دائماً بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال .

تعليمات خاصة :

- يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً.
- يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م، وأن لا تزيد رطوبة

سطح الجدار عن ٨٪، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪ .

الوصف :

دهان مائي لامع ، يعتمد في تصنيعه على مستحضرات من مستحلب الأكريليك ، مصمم للائم التطبيقات الخارجية والداخلية في جميع الظروف الجوية .

الخصائص :

يتميز دهان تايم جلوس تايمستك بالخصائص التالية:

- لعة جيدة جداً.
- متانة وقوة عالية.
- مقاوم للظروف الجوية المختلفة.
- عالي المرونة.
- مقاومة جيدة للماء و الفلويات و الأملاح.
- يتحمل الغسيل بالماء والصابون.
- خصائص جيدة جداً في ثبات اللون.

الخصائص :

المظهر:	لامع
اللمعة:	فوق ١٠ عند زاوية ١٠ ° ASTM D-523.
اللون:	ينتج باللون الأبيض و يجسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات تايم.
الثقل النوعي:	١,٢٥ عند درجة حرارة ٢٥ ° م ASTM D-1475
اللزوجة:	٩٥ وحدة كريس عند درجة حرارة ٢٥ ° م TM D-562
الحجم الصلب:	٤٨,٨٦ ٪ ASTM D-5201
سماعة الطبقة:	السماعة المقترحة للطبقة الجافة ٤٠ مايكرون لكل طبقة.
معدل الانتشار:	معدل الانتشار النظري ١٢م ^٢ /لتر، عند سماعة طبقة جافة ٤٠ ،
درجة التسييل:	٢٠٠ مايكرون، ASTM D-4400
مقاومة الماء:	اجتياز ٧ أيام، ASTM D-870
مقاومة الفلويات:	اجتياز ٧ أيام (محلول بتركيز ١ ٪)، ASTM D-1308
مقاومة الأملاح:	اجتياز ٧ أيام (محلول بتركيز ١,٥ ٪)، ASTM D-1308
قوة الالتصاق:	اجتياز، ASTM D-3359
المرونة:	اجتياز، قطر ٣مم، ASTM D-522
الاستقرار للتجمد:	اجتياز ٣ دورات، ASTM D-2243
الاستقرار للحرارة:	اجتياز ٤٩ يوماً عند درجة حرارة ٥٠ ° م،
المظهر:	لامع.

الاستخدام :

يستخدم كدهان نهائي، حيثما تكون الرغبة في الحصول على المظهر اللامع والملمس الناعم في التطبيقات الخارجية والداخلية، على السطوح الخرسانية والإسمنتية والجيسية و سطوح الطوب الفخاري، ويمكن استخدامه فوق طبقة الرش.

زمن الجفاف :

- الجفاف السطحي ساعة واحدة.
- الجفاف التام ٤ ساعات.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ٨ ساعات.

النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.

أدوات التطبيق :

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح: (١,٥ - ١,٨) مم.
- البرول: النوع المقترح: البرول الصوفي الناعم.
- الفرشاة: النوع الجيد والمناسب.

المخفف المقترح :

الماء العذب.

نسبة التخفيف :

(٢٥ - ٣٥) ٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.

(١٥ - ٢٥) ٪ بالحجم، عند استخدام البرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام.