

JS-11001

وود استاين

الوصف

صبغة خاصة للخشب مبنية على أساس مذيبي، تمنح الخشب مظهرًا ديكوريًا بمجموعة واسعة من الألوان، صممت خصيصًا لإبراز جمالية الخشب ومنحه رونقًا وشكلًا أيضًا يتوافق مع كافة الأذواق.

الاستخدام

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية كصبغة ملونة على جميع أنواع الأسطح الخشبية كالأبواب والنوافذ والمفروشات.

الخصائص

- صبغات عالية التركيز تمنح تغطية فائقة.
- معدل انتشار عالٍ.
- تغلغل عميق وقوة التصاق عالية مع الأسطح الخشبية والطبقات العليا.
- ثباتية ممتازة للألوان.
- مقاومة للتعبن والفطريات وآفات الأخشاب.
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.
- سريع الجفاف.

الخصائص الفيزيائية

-	حسب كتالوج ألوان " تايم وودستاين "	اللون
ASTM D2697.	10 %	الحجم الصلب
ASTM D1200.	15 ثانية، فورد كاب رقم 4.	اللزوجة
ASTM D1475 .	0,87	الثقل النوعي
-	8 مايكرون لكل طبقة.	سماكة الطبقة الجافة
-	12 م ² / لتر، عند سماكة الطبقة الجافة 8 مايكرون. حسب درجة اللون ونسبة التخفيف.	معدل الانتشار النظري*
-	فوق 23°م.	نقطة الوميض

(* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح ، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق ، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج ، ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح

- أزل جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت والأتربة والغبار والأملاح وغيرها من الملوثات.
- ثم قم بصفارة وتنعيم السطح وتنظيفه من آثار الصنفرة بالهواء المضغوط قبل الشروع في عملية الطلاء.

JS-11001

وود استاين

ظروف التطبيق

- درجة الحرارة أثناء التطبيق يجب أن تكون أكثر من 5°م
- درجة حرارة السطح يجب أن تكون أكثر من درجة الندي 3°م.
- يجب ألا تتجاوز الرطوبة النسبية المحيطة نسبة 85%.

المخفف المقترح

- المخفف: الماء ، الجازولين ، تايم ثر 504.
- نسبة التخفيف: حتى 30% كحد أقصى.

نظام الطلاء

- وود استاين.
- يمكن تطبيق جميع أنواع الساندينج سيلر ودهانات الوجه النهائي ذات الأساس المذيبي فوقها.
- ملاحظة: يجب رج العبوة جيدا قبل الاستخدام.

زمن الجفاف

تعتمد بشكل مباشر على الهواء في المحيط، ودرجة الحرارة، وسماكة الطبقة و عدد الطبقات و بذلك ستتأثر أزمنة الجفاف طرديا مع هذه العوامل.

25 م° / 77 ف°	درجة حرارة السطح
50 %	الرطوبة النسبية المحيطة
(5-10) دقائق .	الجفاف السطحي
(20-30) دقيقة .	الجفاف الصلب
ساعة واحدة.	الجفاف التام
30 دقيقة.	فترة إعادة الطلاء ، الحد الأدنى
-----	فترة إعادة الطلاء ، الحد الأعلى

ملاحظة : جميع النتائج السابقة الموضحة في الجدول مبنية على قياسات شريحة مطبقة قياسية السماكة و جيدة التهوية ولنظام دهان طبقة واحدة.

(* السطح يجب أن يكون جافا ونظيفا وخاليا من الملوثات من أجل التطبيق.

التعبئة

- عبوة 1 لتر.

JS-11001

وود استاين

التخزين وفترة الصلاحية

1 فترة الصلاحية : 12 شهرا عند درجة حرارة 25°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أنثائه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
 - يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة

تنويه

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة الضمان لمواد البناء للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات تايم فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات تايم، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.